

KITTMASZ&AACUTE;VAL

Jellemzők

- rendkívül jó feltöltőképesség
- kiváló korrózióvédelem
- magas karc-, ütés- és rezgésállóság
- a kémiai reakció során kikeményedő 2K rendszer a következőket biztosítja:
 - rendkívül tartós, zárt szerkezetű és ellenálló bevonat
 - nagyon magas mechanikai terhelhetőség
 - maximális korrózióvédelem
 - kiváló vegyszer- és nedvességállóság
- gyorsan szárad
- nagyon jó kopásállóság
- egyenletes szórás kép az állítható szórófejnek köszönhetően
- nagyon jól csiszolható
- 1K és 2K (oldószer és víz alapú) fedőlakkkrendszerrel festhető
- a PETEC epoxi alapozóval (cikkszám: 72140), a PETEC karosszéria-kiegyenlítő masszával (cikkszám: 96175), PETEC szintelen lakkal (cikkszám: 72340) és a PETEC kittmasszával (cikkszám: 96125, 96110, 96225, 96210, 96325, 96310) kompatibilis

Alkalmazási területek

A 2-komponensű alapozö kitöltö egy nagy teljesönyö, prömium javötö kitöltö a maximölis tapadöst, korröziövödelmet ös tartöst stabilitöst igönyölö professzionölis javötösi munkökhoz. A gyanta ös a törhöslöstötöközött fellöpö kömiai reakciönak (2K rendszernek) köszönöhetöen egy rendkövöl tömör ös ellenöllö vödöbevonatot hoz lötre, amely kivöslö szigetelöst nyöjt a nedvessöggel ös a beszivörgössal szemben. Kivöslöan tapad az acöl, alumönium vagy horganyzott alapokon ös a lecsiszolt, rögi tartöst festösen. A rendkövöl finom porlasztösnak köszönöhetöen egyenletes röteget hoz lötre a felöleten, ögy tiszta ötmenetek ös peremteröletek jönöllötre. A 2K alapozö kitöltö a legjobb völasztös az olyan professzionölis alkalmazösokhoz, amelyeknöl a kivöslö minösg, a biztonsög ös az eltarthatössög alapvetö.

MűszakiAdatok

Alap	epoxigyanta
Színek	Szürke
MegkötésPerc	30
Érintésbiztos	20
Eltarthatóság	36 hónap
Megmunkálási hőmérséklet	+10 °C bis +60

MűszAdatlap

Használati utasítás

Megmunkálási hőmérséklet: +10 °C és +60 °C között.
Minden gyártási forrásból tartandó. Tanácsos eltávolítani a felületről a nagyobb maradványokat, majd azt követően felvinni a PETEC epoxi alapozót (cikkszám: m: 72140) és szükség esetén kittelni. Csiszolja le és tisztítsa meg alaposan szilikoneltávolítóval (cikkszám: m: 70950) a javítás helyét, majd zsírtalanítsa. A használat előtt jól rázza fel a dobozt (kb. 1-2 percig). Vegye ki a doboz gombját a kupakból, helyezze a doboz aljára találatra, szelepre, majd nyomja be az aktiválóshoz (kattanhang hallható). Rázza fel ismét a dobozt 1-2 perc hosszan, és végezzen percbaszárral. Permetezze a spray-t kb. 20 cm-es távolságból a kezelendő felületre. Azt javasoljuk, hogy a terméket 2-3 szárral vigye fel, és az egyes ismétlések között hagyja a bevonatot 5-10 percig szellőzni. Csak a teljes megszilárdulás után csiszolhatja (a további megmunkálási figyelembe vételeivel), illetve festhető a megfelelő termékkel. A további megmunkálási előtt csiszolja mattrá a felületet. A csiszolószemcsemérete anyagfüggetlen, és a műszaki adatlapból olvasható. Nem használható alacsony felületi energiájú anyagokon (pl. PE-en vagy PP-en). A termék megfelelő biztonságos és hozzáférhető alkalmazásánál minden esetben végezzen kísérletet. Használati utasítás fordítsa meg a dobozt és ki a szelepet. Szellőztessen ki alaposan! Az aktiválóst követően az anyag legfeljebb 1 napig használható. Vegye figyelembe a biztonsági utasításokat és a műszaki adatlapot! (A PETEC biztonsági adatlapjai letölthetők a www.petec.de oldalról.)