

UNIVERZÁLIS &S FINOMKITT

Jellemzők

- univerzálisan alkalmazható és gyorsan szárad
- nagyon jó tapadás fém és GFK felületeken
- finom, sima felületszerkezet
- ideális készremunkáláshoz és utómegmunkáláshoz
- gyors száradás a hatékony munkavégzés érdekében
- könnyen és pormentesen csiszolható
- csökkentett sztioltartalommal a kényelmes megmunkálhatóságért
- 1K és 2K rendszerekkel átfesthető
- a PETEC epoxi alapozóval (cikkszám: 71140 vagy 72140), a PETEC karosszéria-kiegyenlítő masszával (cikkszám: 96175), PETEC alapozó kitöltőkkel (cikkszám: 71240 vagy 72240) és a PETEC kittmasszával (cikkszám: 96125, 96110, 96225, 96210) kompatibilis

Alkalmazási területek

A dobozos 2K univerzális &s finomkitt egy sokoldalú kitöltő &s simított kitt a precíz karosszériajavításhoz. A kittmassza kiváló tapadást biztosít szamos felületen (acélemezeken, horganyzott lemezeken, alumíniumon, bdogon vagy GFK felületeken) &s rendkívül finom felületszerkezetet hoz létre.

MűszakiAdatok

Színek	Sárga
Eltarthatóság	18 hónap
Felhasználhatósági idő	3-4
Száradási idő	20

Használati utasítás

Verarbeitungstemperatur: +10°C bis +80°C. Von sämtlichen Zündquellen fernhalten. Wir empfehlen die Oberflächen von groben Rückständen, wie nicht tragfähigen Altlackierungen oder Grundierungen zu befreien (z.B. schleifen mit Schleifpapier P80 / 150). Ggf. PETEC Epoxy-Grundierung (Art.-Nr. 71140 oder 72140) auftragen. Bei Reparaturen von größeren Rissen, Löchern, Unebenheiten oder einsetzen von Reparaturblechen empfehlen wir die PETEC Faserspachtel (Art.-Nr. 96325 oder 96310) oder das PETEC Karo-Zinn (Art.-Nr. 96175). Mit Silikonentferner (Art.-Nr. 70950) gründlich reinigen und entfetten. Dose öffnen und Inhalt vor Gebrauch aufrühren. Benötigte Menge der Spachtelmasse entnehmen und mit dem Härter sorgfältig mischen (max. 3 % Härterzugabe). Material gleichmäßig auftragen und aushärten lassen. Nach der Aushärtung matt, trocken schleifen (Trockenschleifpapier P 240 / 360). Vor dem Überlackieren mit PETEC Grundierfüller (Art.-Nr. 71240 oder 72240) übersprühen. Erst nach vollständiger Durchhärtung schleifbar und mit geeigneten Produkten überlackierbar. Die Schleifkörnung ist materialabhängig und kann dem Technischen-Datenblatt entnommen werden. Nicht auf niederenergetischen Kunststoff (z.B. PE oder PP) verwenden. Zur Sicherstellung der Eignung des Produktes für die gewünschte Anwendung sind in jedem Fall Eigenversuche zu empfehlen. Überdosierung des Härters kann zu Fleckenbildung in der Decklackierung führen. Nach Gebrauch Dose luftdicht verschließen. Ausreichend lüften! Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)