

- Kifejezetten műanyagokhoz kifejlesztett kitöltő kitt
- nagyfokú rugalmasság a hajlékony alkatrészekhez
- gyors száradás

- nagyon jó tapadás műanyagokon, illetve acél, vas, alumínium, GFK és fa felületeken
- egyenletes, finom kittszerkezet
- gyors száradás a hatékony megmunkálás érdekében
- jól csiszolható a tökéletes felületek érdekében
- 1K és 2K alapozó kitöltővel átfesthető
- a PETEC epoxi alapozóval (cikkszám: 71140 vagy 72140), PETEC PU ragasztóval (cikkszám: 98325 vagy 98350), a PETEC karosszéria-kiegyenlítő masszával (cikkszám: 96175), PETEC alapozó kitöltőkkel (cikkszám: 71240 vagy 72240) és a PETEC kittmasszával (cikkszám: 96125. 96110. 96225. 96210) kompatibilis

A műanyagokhoz kifejlesztett 2K dobozos kitt egy rugalmas kontúrkitt, amely kifejezetten a műanyagok javításához való A kitölõkitt kiválô tapadást biztosía legkülönféléb&b felületen. Ideális a tartôs, feszült&ség&ntes javítás&okhoz.

Színek	Fekete
Eltarthatóság	18 hónap
Felhasználhatósági idő	4-5
Száradási idő	20-30

MűszAdatlap

Használati utasítás

Megmunkálási hőmérséklet: +10 °C és +80 °C között.
Minden gyártási forrásból tartandó. Tanácsos eltávolítani a felületről a nagyobb maradványokat, pl. régi nem hordozható festéket vagy alapozót (pl. P 80 / 150 szemcseméretű csiszolópapírral és / vagy nő csiszolóssal). Nagyobb repedések, lyukak és egyenetlenségek javításához a PU ragasztót (cikkszám: 98325 vagy 98350) a Power BiBond ragasztót (cikkszám: 98625 vagy 98550) javasoljuk. Alaposan tisztítsa meg szilikontól és / vagy val (cikkszám: 70950) és zsírtalanítsa. Nyissa ki a dobozt, és a használat előtt keverje össze a tartalmát. Vegye ki a szükséges mennyiségű kittmasszát és keverje ki alaposan a tálalóval (max. 3% tálalóval). Vigye fel a keveréket egyenletesen és hagyja kikeményedni. A teljes megszilárdulás után csiszolja matta szára csiszolóssal (szára csiszolópapírral: P 240 / 360) és a fedőlapp felvitele előtt permetezzen rá alapozó kitöltőt (cikkszám: 71240 vagy 72240). Csak a teljes megszilárdulás után csiszolható, illetve festhető vagy kittelhető a megfelelő termékekkel. A csiszoló szemcsemérete anyagfüggő, és a műszaki adatlapból olvasható. Nem használható alacsony felületi energiájú műanyagokon (pl. PE-en vagy PP-en). A termékmegfelelőség biztosításához a következőket alkalmazni kell minden esetben: vegyessen keveréket. A tálalódagolás a foltok kialakulásához vezethet a fedőfestésén. A használat után lágmentesen zárja le a dobozt. Szellőztessen ki alaposan! Vegye figyelembe a biztonsági utasítást és a műszaki adatlapot! (A PETEC biztonsági adatlapjai letölthetők a www.petec.de)