

PRIMER EPOSSIDICO

Caratteristiche

- pronta all'uso, miscelazione non necessaria
- elevato potere isolante contro l'umidità
- adesione ottimale su metallo, alluminio e superfici zincate
- facilmente carteggiabile
- privo di cromati
- nebulizzazione fine per transizioni uniformi
- sovraverniciabile con sistemi di vernici coprenti monocomponenti e bicomponenti (a base di solvente e d'acqua)
- sovrastuccabile con stucchi poliestere
- compatibile con il primer riempitivo PETEC (n. art. 71240), il sigilla-carrozzeria PETEC (n. art. 96175), la vernice trasparente PETEC (n. art. 71340) e gli stucchi PETEC (n. art. 96125, 96110, 96225, 96210, 96325, 96310)

Campi d'impiego

Il primer epossidico monocomponente è un primer anticorrosivo affidabile e facile da usare per lavori di riparazione rapidi ed efficienti. Il promotore di adesione ad alto potere riempitivo e a base di resina epossidica offre un'adesione ottimale su acciaio, alluminio, superfici zincate e verniciature preesistenti carteggiate e stabili. Grazie alla nebulizzazione molto fine, il primer si distribuisce uniformemente anche su superfici e zone terminali, garantendo in questo modo un isolamento efficace contro l'umidità.

Dati Tecnici

Base	Resina epossidica
Colori	Nero
IndurimentoMinuti	30
Sistema di indurimento	1K
Resistenza al tatto	10
Conservabilità	36 Mesi
Asciugatura a polvere	5
Tempo di asciugatura	30

Scheda Tecnica

Istruzioni per l'uso

Temperatura di lavorazione: da +10 °C a +80 °C. Tenere lontano da tutte le fonti di accensione. Rimuovere dalla superficie residui grossolani come verniciature preesistenti o primer non stabili (ad esempio mediante carteggiatura, scegliendo la grana della carta abrasiva in base al materiale) e pulirla e sgrassarla accuratamente con lo spray rimuovi silicone (n. art. 70950). Agitare bene prima dell'uso (circa 1-2 minuti) ed effettuare uno spruzzo di prova. Spruzzare lo spray uniformemente a una distanza di circa 20 cm sulla superficie da ricoprire. Si consiglia di applicare il prodotto in 2-3 passate, con tempi di asciugatura di 3-5 minuti tra l'una e l'altra. Carteggiabile (attenendosi alle indicazioni per l'ulteriore lavorazione) o sovrastuccabile e sovraverniciabile con prodotti idonei (rispettivamente stucchi PETEC o primer riempitivi PETEC) solo dopo il completo indurimento. Carteggiare fino a ottenere una superficie opaca prima dell'ulteriore lavorazione. Scegliere la grana abrasiva a seconda del materiale. Quando la sovraverniciatura viene effettuata dopo piú di 1 giorno, prima è necessario procedere alla carteggiatura. Non utilizzare su superfici termoplastiche. È necessario controllare autonomamente la compatibilità dei materiali. Per garantire l'idoneità del prodotto all'applicazione desiderata, si raccomanda di effettuare delle prove. Dopo l'uso, ruotare la bomboletta e svuotare la valvola. Aerare a sufficienza. Rispettare le indicazioni riportate sulle istruzioni di sicurezza e sulla scheda tecnica! (Le schede tecniche dei prodotti PETEC sono disponibili sul sito www.petec.de)