

PRIMER EPOSSIDICO GRIGIO

Caratteristiche

- protezione anticorrosiva professionale grazie alla tecnologia bicomponente
- promotore di adesione eccezionale
- ad alto potere riempitivo e sovraverniciabile
- sistema epossidico bicomponente, facilmente carteggiabile
- adesione eccellente con il massimo livello di protezione anticorrosiva
- elevata resistenza ai graffi, ai colpi e agli urti
- nebulizzazione uniforme grazie alla testa di spruzzatura variabile
- sovrastuccabile con stucchi poliestere
- sovraverniciabile con sistemi di vernici coprenti monocomponenti e bicomponenti (a base di solvente e d'acqua)
- compatibile con il primer riempitivo PETEC (n. art. 72240), il sigilla-carrozzeria PETEC (n. art. 96175), la vernice trasparente PETEC (n. art. 72340) e gli stucchi PETEC (n. art. 96125, 96110, 96225, 96210, 96325, 96310)

Campi d'impiego

Il primer epossidico bicomponente è un primer anticorrosivo premium per lavori di riparazione professionali che garantisce il massimo livello di adesione e stabilità a lungo termine. Grazie alla tecnologia bicomponente si forma uno strato protettivo particolarmente compatto e resistente, contraddistinto da un eccellente potere isolante contro l'umidità e la sua penetrazione. Adesione ottimale su acciaio, alluminio, superfici zincate e verniciature preesistenti carteggiate e stabili. Grazie alla nebulizzazione molto fine e alla testa di spruzzatura variabile, lo strato viene distribuito in modo uniforme sulla superficie, garantendo transizioni e zone terminali omogenee.

Dati Tecnici

Base	Resina epossidica
Colori	Grigio
IndurimentoOre	16 - 24
Resistenza al tatto	30
Conservabilità	36 Mesi
Asciugatura a polvere	15
Temperatura di lavorazione	+10 °C bis +60

Scheda Tecnica

Istruzioni per l'uso

Temperatura di lavorazione: da +10 °C a +60 °C. Tenere lontano da tutte le fonti di accensione. Rimuovere dalla superficie residui grossolani come verniciature preesistenti o primer non stabili (ad esempio mediante carteggiatura, scegliendo la grana della carta abrasiva in base al materiale) e pulirla e sgrassarla accuratamente con lo spray rimuovi silicone (n. art. 70950). Agitare bene prima dell'uso (circa 1-2 minuti). Rimuovere il pulsante della bomboletta dal tappo e inserirlo sulla valvola posta sul fondo della bomboletta; premere per attivare (fino a udire uno scatto). Agitare nuovamente la bomboletta per 1-2 minuti. Regolare la testa di spruzzatura variabile sulla superficie ed effettuare uno spruzzo di prova. Spruzzare lo spray uniformemente a una distanza di circa 20 cm sulla superficie da ricoprire. Si consiglia di applicare il prodotto in 2-3 passate, con tempi di asciugatura di 5-10 minuti tra una e l'altra. Carteggiabile (attenendosi alle indicazioni per l'ulteriore lavorazione) o sovrastuccabile e sovraverniciabile con prodotti idonei (rispettivamente stucco PETEC o primer riempitivo PETEC) solo dopo il completo indurimento. Carteggiare fino a ottenere una superficie opaca prima dell'ulteriore lavorazione. Scegliere la grana abrasiva a seconda del materiale. Quando la sovraverniciatura viene effettuata dopo pi di 1 giorno, prima  necessario procedere alla carteggiatura. Non utilizzare su superfici termoplastiche.  necessario controllare autonomamente la compatibilit dei materiali. Per garantire l'idoneit del prodotto all'applicazione desiderata, si raccomanda di effettuare delle prove. Dopo l'uso, ruotare la bomboletta e svuotare la valvola. Aerare a sufficienza. Dopo l'attivazione il prodotto  utilizzabile al massimo per 3 giorni. Rispettare le indicazioni riportate sulle istruzioni di sicurezza e sulla scheda tecnica! (Le schede tecniche dei prodotti PETEC sono disponibili sul sito www.petec.de)