

STUCCO UNIVERSALE E FINE

Caratteristiche

- impiego universale e asciugatura rapida
- adesione ottimale su metallo e vetroresina
- struttura superficiale fine e liscia
- ideale per lavori di finitura e ripassatura
- asciugatura rapida per lavori tempestivi
- carteggiabile in modo semplice e con ridotta formazione di polvere
- a basso contenuto di stirene per una lavorazione agevole
- sovraverniciabile con sistemi monocomponenti e bicomponenti
- compatibile con primer epossidici PETEC (n. art. 71140 o 72140), il sigilla-carrozzeria PETEC (n. art. 96175), primer riempitivi PETEC (n. art. 71240 o 72240) e stucchi PETEC (n. art. 96125, 96110, 96225, 96210)

Campi d'impiego

Lo stucco universale e fine in bomboletta bicomponente è uno stucco di riempimento e finitura per lavori di carrozzeria precisi. Lo stucco è contraddistinto da un’adesione eccellente su diversi tipi di superfici (ad es. lamiere di acciaio, lamiere zincate, alluminio, superfici stagnate e vetroresina) oltre che da una struttura superficiale particolarmente fine.

Dati Tecnici

Colori	Giallo
Conservabilità	18 Mesi
Tempo di impiego utile	3-4
Tempo di asciugatura	20

Istruzioni per l'uso

Verarbeitungstemperatur: +10°C bis +80°C. Von sämtlichen Zündquellen fernhalten. Wir empfehlen die Oberflächen von groben Rückständen, wie nicht tragfähigen Altlackierungen oder Grundierungen zu befreien (z.B. schleifen mit Schleifpapier P80 / 150). Ggf. PETEC Epoxy-Grundierung (Art.-Nr. 71140 oder 72140) auftragen. Bei Reparaturen von größeren Rissen, Löchern, Unebenheiten oder einsetzen von Reparaturblechen empfehlen wir die PETEC Faserspachtel (Art.-Nr. 96325 oder 96310) oder das PETEC Karo-Zinn (Art.-Nr. 96175). Mit Silikonentferner (Art.-Nr. 70950) gründlich reinigen und entfetten. Dose öffnen und Inhalt vor Gebrauch aufrühren. Benötigte Menge der Spachtelmasse entnehmen und mit dem Härter sorgfältig mischen (max. 3 % Härterzugabe). Material gleichmäßig auftragen und aushärten lassen. Nach der Aushärtung matt, trocken schleifen (Trockenschleifpapier P 240 / 360). Vor dem Überlackieren mit PETEC Grundierfüller (Art.-Nr. 71240 oder 72240) übersprühen. Erst nach vollständiger Durchhärtung schleifbar und mit geeigneten Produkten überlackierbar. Die Schleifkörnung ist materialabhängig und kann dem Technischen-Datenblatt entnommen werden. Nicht auf niederenergetischen Kunststoff (z.B. PE oder PP) verwenden. Zur Sicherstellung der Eignung des Produktes für die gewünschte Anwendung sind in jedem Fall Eigenversuche zu empfehlen. Überdosierung des Härters kann zu Fleckenbildung in der Decklackierung führen. Nach Gebrauch Dose luftdicht verschließen. Ausreichend lüften! Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)