

CLEAR COAT

Produktegenskaper

- Beskyttende lakk, UV- og værbestandig
- Tørker raskt
- Klar til bruk – ingen blanding nødvendig
- Høy overflatehardhet med utmerket fleksibilitet
- Høyglanset overflate med utmerket flyt og utjevningsevne
- Utmerket polerbarhet
- Utmerket vedheft til 1C- og 2C-maling

Bruksområder

1-component Clear Coat er et påring;litelig og brukervennlig beskyttelsesbelegg utviklet for raske og effektive reparasjonsarbeider. Den gir utmerket vedheft til både 1C- og 2C-maling. Takket være den svært fine forstøvningen fordeles klarlakken jevnt over overflaten, noe som gir utmerket flyt, høslash;y motstand mot nedrenning og en slitesterk, beskyttende overflate. Dette sikrer effektiv beskyttelse mot fuktighet. Takket være den raske tøslash;rketiden og den enkle påføslash;ringen er denne slitesterke beskyttelsesbelegget ideelt for daglig bruk, både i profesjonelle verksteder og til gjøslash;r-det-selv-prosjekter.

Tekniske data

Farger	Transparent
Lagringsdyktighet (måneder)	36 Måneder

Bruksanvisning

Brukstemperatur: +10 °C til +80 °C. Holdes borte fra alle antennelseskilder. Vi anbefaler å fjerne eventuelle grove rester fra overflaten, påføslash;re PETEC Epoxy Primer (art.nr. 71140) og, om nøslash;dvendig, utjevne overflaten med PETEC Primer Filler (art.nr. 71240) føslash;r du maler over. Rengjøslash;r og avfett grundig med PETEC Silicone Remover (art.nr. 70950). Rist sprayboksen grundig føslash;r bruk (ca. 1–2 minutter) og foreta en prøslash;vesprøslash;yting. Sprøslash;y et jevnt lag med PETEC Clear Coat fra en avstand på ca. 20 cm på overflaten som skal behandles. Vi anbefaler å påføslash;re 2–3 lag av produktet og la hvert lag lufttøslash;rke i 3–5 minutter føslash;r du påføslash;rer det neste. Gjennomføslash;r alltid egne tester for å sikre at produktet er egnet for den enkelte brukssituasjonen. Etter bruk skal du snu sprayboksen opp ned og spraye til ventilen er tom. Søslash;rg for god ventilasjon! Føslash;lg sikkerhetsdatabladet og det tekniske databladet! (Last ned PETEC databladene på www.petec.de)