Teknisk datablad

PRIMER OG AKTIVATORSTICK

Produktegenskaper

Grunningsmiddel

- for å skape vedheft på alle ruter med og uten keramisk silketrykk med utmerket UV-beskyttelse

Aktivator

- Til aktivering av RIM- og PVC-belegg
- Enkel påføring takket være påskrubar applikator
- Utmerket dekkraft (farge: svart)
- Grunningsmiddel og UV-beskyttelse fra PU-baserte lim- og tetningsstoffer

Bruksområder

Kombinerer fordelene med svart primer og aktivator i ett produkt.

Tekniske data

Basis	Blanding
Farger	Svart
Luftetid (minutter)	10
Lagringsdyktighet (måneder)	18 Måneder
Bearbeidingstemperatur (°C)	+5 - +35

Bruksanvisning

Bearbeidingstemperatur: +5 °C til +35 °C. VIKTIG: Vanlige rengjøringsmidler og glassrengjøringsmidler er ikke helt egnet til forbehandling av ruteliminger. Ru limflatene med medfølgende fleeceduk, og rengjør og avfett grundig med PETEC rengjøringsklut (art.-nr. 82111) eller PETEC Multi Cleaner (art.-nr. 82100). I området til limflaten må all skitt, støv, olje, fett samt voks fjernes uten gjenlevninger. Du skal også passe på at stedet som skal behandles, er fritt for eventuelle silikonrester. Hardnakkede silikonrester må fjernes med vår tetnings- og limfjernerspray (art.-nr. 82150). Kombistick skal ristes godt før bruk. Med filtapplikatoren skal membranen til tuben åpnes, og deretter skru denne helt på.
Påfør multiaktiv primer jevnt i én retning på limflaten, ved overlapping av limstrengen, litt bredere. Begynn først å påføre limet etter at luftetiden* er utløpt. Rist multiaktiv primer til innholdet er jevnt blandet, og kan påføres mettet svart. Ev. må multiaktiv primer påføres i flere lag. Overhold innbyggingsanvisningen, brukervideo, sikkerhets- og teknisk datablad! (Last ned PETEC databladene på www.petec.de)

Vårt brukstekniske rådgivning i ord, skrift og ved forsøk er basert på våre nåværende kunnskaper. Det fritar imidlertid ikke deg fra å foreta egne undersøkelser av produktene vi leverer om egnethet til de planlagte prosedyrene og formålene. Anvendelse, bruk og bearbeidelse av produktene ligger utenfor våre kontrollmuligheter og er følgelig i ditt ansvarsområde.

PETEC Verbindungstechnik GmbH | Wüstenbuch 26 | D-96132 Schlüsselfeld | Tel.: +49 95 55-80 99 40 | Fax: +49 95 55-80 99 425 | info@petec.de