PETEC

Teknisk datablad

UNIVERSALKONTAKTLIM

Produktegenskaper

Øyeblikkelig og svært sterk vedheft.

- Kan brukes universelt
- Kan påføres nøyaktig og rent med pensel
- Også egnet til absorberende materialer
- Vær-, UV- og fuktbestandig
- Fri for aromatiske løsemidler
- Bestandig mot vann, saltvann, olje, drivstoff, fortynnede syrer og baser

Bruksområder

Egnet til små og store limskjøter innendørs og utendørs, av tre, gummi, kork, styren, filt, stiv PVC, myke skumstoffer, butylgummi, metall, mange plasttyper, keramikk, lær, lin etc. med og blant hverandre.

Tekniske data

Basis	Polychloroprene
Farger	Gulaktig transparent
Luftetid (minutter)	10-15
Herding (timer)	48
Pressetid (minutter)	10
Lagringsdyktighet (måneder)	24 Måneder
Skjærfasthet (N/mm^2)	3
Temperaturbestandighet (°C)	-30 - +120
Forbruk (ml/m^2)	75

Bruksanvisning

Bearbeidingstemperatur: + 5 °C til + +25 °C. Slip overflatene om mulig og rengjør og avfett grundig med PETEC Multi Cleaner (art.nr. 82100 eller 82200). Ristes og omrøres godt før bruk. Påfør kontaktlimet jevnt på begge overflatene som skal limes sammen og la det lufte seg ved romtemperatur i ca. 10 minutter. Bring deretter limflatene nøyaktig på hverandre og trykk kraftig sammen. Bank ikke! Egentesting av materialkompatibilitet er nødvendig. For å sikre produktets egnethet til ønsket bruksområde anbefales alltid å foreta egne tester. Følg sikkerhetsdatabladet og det tekniske databladet! (Last ned PETEC databladene på www.petec.de)

Vårt brukstekniske rådgivning i ord, skrift og ved forsøk er basert på våre nåværende kunnskaper. Det fritar imidlertid ikke deg fra å foreta egne undersøkelser av produktene vi leverer om egnethet til de planlagte prosedyrene og formålene. Anvendelse, bruk og bearbeidelse av produktene ligger utenfor våre kontrollmuligheter og er følgelig i ditt ansvarsområde.