

FIBREGLASS REINFORCED BODY FILLER

Produktegenskaper

2C Fibreglass Reinforced Body Filler er et glassfiberarmert polyester-sparkel av høy kvalitet, utviklet for krevende reparasjonsarbeid. Den er ideell til å tette og reparere større sprekker, hull og rustgjennomboringer på metalloverflater (jern, stål og aluminium), samt til reparasjon av glassfiberkomponenter (GRP). Takket være sin utmerkede vedheft og høye mekaniske styrke sikrer dette karosserispakematerialet holdbare, langvarige og konstruksjonsmessig pålitelige reparasjoner.

Bruksområder

[?]Glassfiberforsterket for maksimal styrke [?]Perfekt til å reparere sprekker, hull og rustgjennomboringer [?]Utmerket vedheft til overflater av metall og glassfiber (GRP) [?]Egnet også for vertikale flater [?]Lav vannopptak – ideelt for områder utsatt for fuktighet [?]Rask herding for effektive reparasjoner [?]Redusert styreninnhold for mer behagelig påføring [?]Kan påføres på nytt med universell eller fin sparkelmasse [?]Kan overmales med 1C- og 2C-fyllstoffer [?]Kompatibel med PETEC Epoxy Primers (art.nr. 71140), PETEC Body Solder (art.nr. 96175), PETEC Primer Fillers (art.nr. 71240 eller 72240) og PETEC Body Fillers (art.nr. 96125, 96110, 96225, 96210).

Tekniske data

Farger	Gul
Lagringsdyktighet (måneder)	18 Måneder
Brukstid / bearbeidingstid (minutter)	4-5
Tørketid (minutter)	20-30

Bruksanvisning

Bruksanvisning: Brukstemperatur: +10 °C til +80 °C. Holdes borte fra alle antennelseskilder. Vi anbefaler å fjerne grove rester fra overflaten, for eksempel løse, gamle malingslag eller grunning (f.eks. ved å slippe med sandpapir i kornstørrelse P80/P150). Påfør om nødvendig PETEC Epoxy Primer (art.nr. 71140 eller 72140). Rengjør og avfett grundig med PETEC Silicone Remover (art.nr. 70950). Åpne boksen og rør innholdet grundig før bruk. Ta den nødvendige mengden sparkelmasse og bland den grundig med herderen (maksimalt 3 % herder i vekt). Påfør materialet jevnt og la det herde. Etter herding skal overflaten tørslipes til en glatt, matt overflate med tør sandpapir i kornstørrelse P240/P360. Før du påfører topplakken, bør du om nødvendig utjevne overflaten med PETEC Universal & Fine Body Filler (varenr. 96125 eller 96110) og deretter påføre PETEC Primer Filler (varenr. 71240 eller 72240). Kan først slipes, overmales eller påføres på nytt med egnede produkter etter at det har herdet fullstendig. Slippekornstørrelsen må velges ut fra materialet. Se det tekniske databladet. Ikke bruk på plasttyper med lav energi (f.eks. PE eller PP). Gjennomfør alltid egne tester for å sikre at produktet er egnet for den enkelte brukssituasjonen. Hvis det tilsettes for mye herder, kan det føre til flekker eller misfarging av topplakken. Etter bruk må du lukke boksen godt igjen. Sørg for god ventilasjon! Følg sikkerhetsdatabladet og det tekniske databladet! (Last ned PETEC databladene på www.petec.de)