

EPOXY-PRIMER

Eigenschappen

- gebruiksklaar – mengen niet nodig
- hoge isolatie tegen vocht
- zeer goede hechting op metaal, aluminium en verzinkte oppervlakken
- zeer goed te schuren
- bevat geen chroom
- fijn sproeipatroon voor vloeiende overgangen
- overschilderbaar met 1K- en 2K-afdeklaksystemen (oplosmiddel- en watergebaseerd)
- over te plamuren met Polyester vulmiddel
- compatibel met PETEC Primer vulmiddel (Art.-71240), PETEC Karo-tin (Art.nr. 96175), PETEC Heldere lak (Art.-71340) en PETEC Vulstoffen (Art.-Nr. 96125, 96110, 96225, 96210, 96325, 96310)

Toepassingsgebieden

De 1-Component Epoxy primer is een betrouwbare en gebruiksvriendelijke primer voor corrosiebescherming voor snelle en efficiënte reparaties. De sterk hechtende primer op basis van epoxyhars biedt een zeer goede hechting op staal, aluminium, verzinkte ondergronden en geschuurd, degelijk oud lakwerk. Vanwege de zeer fijne verneveling verspreidt de primer zich ook op oppervlakken en uitloopzones. Daarmee wordt een werkzame isolering tegen vocht gewaarborgd.

TechnischeGegevens

Basis	Epoxyhars
Kleuren	zwart
UithardenMinuten	30
Uithardingssysteem	1K
Vingerdroog	10
Houdbaarheid	36 Maanden
Stofdroog	5
Droogtijd	30

Gebruiksaanwijzing

Verwerkingstemperatuur: +10°C tot +80°C. Van alle ontstekingsbronnen verwijder houden. Oppervlakken van grove residuen zoals gebrekkig oud schilderwerk of primers (korrelgrootte van het schuurpapier hangt af van het materiaal) losmaken (bijv. Schuren) en met siliconenverwijderaar (Art.-Nr. 70950) grondig reinigen en ontvetten. Sproei bus voor gebruik goed schudden (ca. 1-2 minuten) en test sproeien. Sproei de spray gelijkmatig op een afstand van ca. 20 cm op het te coaten oppervlak. Wij raden aan om het product in 2-3 spuitbeurten aan te brengen, tussen de spuitbeurten de coating 3-5 minuten laten drogen. Pas na volledig uitharding te schuren (verdere verwerking in acht nemen) of met geschikte producten over plamuren (PETEC Vulstoffen) en overschilderbaar (PETEC Primer). Voor verdere verwerking mat schuren. Kies de juiste korrelgrootte afhankelijk van het materiaal. Als na langer dan 1 dag overgeschilderd wordt, moet eerst geschuurd worden. Niet gebruiken op thermoplastische ondergronden. Zelftesten van materiaalcompatibiliteit vereist. Om de geschiktheid van het product voor de gewenste toepassing te garanderen, wordt het altijd aanbevolen eigen testen uit te voeren. Draai na gebruik de spuitbus om en sproei het ventiel leeg. Voldoende luchten! Neem het veiligheids- en technische gegevensblad in acht! (Download de PETEC-gegevensbladen op www.petec.de)