

PRIMER VULMIDDEL

Eigenschappen

- hoge vulgraad en corrosiebescherming
- snel drogend
- gebruiksklaar – mengen niet nodig
- zeer goed te schuren
- bevat geen chroom
- fijn sproeipatroon voor vloeiende overgangen
- overschilderbaar met 1K- en 2K-afdeklaksystemen (oplosmiddel- en watergebaseerd)
- compatibel met PETEC Epoxy-primer (Art.-71140), PETEC Karo-tin (Art.nr. 96175), PETEC Heldere lak (Art.-71340) en PETEC Vulstoffen (Art.-Nr. 96125, 96110, 96225, 96210, 96325, 96310)

Toepassingsgebieden

De 1-component Primer vulmiddel is een betrouwbare en gebruiksvriendelijk reparatievulling voor snelle en efficiënte reparaties uitstekende hechting op staal, aluminium, verzinkte ondergronden en geschuurd, degelijk oud lakwerk. Fijne verneveling van het materiaal voor gelijkmatige oppervlakken en uitlooppzones. Werkzame isolatie tegen vocht. Door de snelle droging en gemakkelijke verwerking is de coating ideaal voor dagelijks gebruik in de in de werkplaats- en doe-het-zelfsector.

TechnischeGegevens

Basis	Epoxyhars
Kleuren	grijs
Vingerdroog	10
Houdbaarheid	36 Maanden
Stofdroog	5
Droogtijd	30

Gebruiksaanwijzing

Verwerkingstemperatuur: +10°C tot +80°C. Van alle ontstekingsbronnen verwijder houden. Wij raden aan om de oppervlakken van grove residuen los te maken, PETEC Epoxy-primer (Art.-Nr. 71140) aan te brengen en zo nodig plamuren. De reparatieplaats schuren en met siliconenverwijderaar (Art.-Nr. 70950) grondig reinigen en ontvetten. Sduitbus voor gebruik goed schudden (ca. 1-2 minuten) en test sproeien. Sproei de PETEC Primer vulmiddel gelijkmatig op een afstand van ca. 20 cm op het te coaten oppervlak. Wij raden aan om het product in 2-3 spuitbeurten aan te brengen, tussen de spuitbeurten de coating 3–5 minuten laten drogen. Pas na volledige uitharding schuurbaar (verdere verwerking in acht nemen) of met geschikte producten overschilderbaar. Voor verdere verwerking mat schuren. De korrelgrootte van het schuurpapier is afhankelijk van materiaal en kan uit het technische gegevensblad worden gehaald. Niet gebruiken op energiezuinige kunststoffen (bijv. PE of PP). Om de geschiktheid van het product voor de gewenste toepassing te garanderen, wordt het altijd aanbevolen eigen testen uit te voeren. Draai na gebruik de spuitbus om en sproei het ventiel leeg. Voldoende luchten! Neem het veiligheids- en technische gegevensblad in acht! (Download de PETEC-gegevensbladen op www.petec.de)