

BLANKE LAK

Eigenschappen

- bescherm lak, uv- en weerbestendig
- snel drogend
- gebruiksklaar – mengen niet nodig
- hoge oppervlaktehardheid bij goede elasticiteit
- hoge glansgraad en gelijkmatige vloeiing
- zeer goed te polijsten
- zeer goede hechting op 1C- en 2C-laksystemen

Toepassingsgebieden

De 1-Component blanke lak is een betrouwbare en gebruiksvriendelijke bescherm lak voor snelle en efficiënte reparaties. Biedt een zeer goede hechting op 1C- en 2C-lakken. Vanwege de zeer fijne verneveling verspreidt de blanke lak zich gelijkmatig op de oppervlakken. Dit zorgt voor een uitstekende vloeiing, zeer goede stabiliteit en een goede bescherm laag. Daarmee wordt een werkzame isolering tegen vocht gewaarborgd. Door de snelle droging en gemakkelijke verwerking is de niet-vergelende afwerking ideaal voor het gebruik in de werkplaats- en doe-het-zelfsector.

Technische Gegevens

Kleuren	Transparant
Houdbaarheid	36 Maanden

Gebruiksaanwijzing

Verwerkingstemperatuur: +10°C tot +80°C. Van alle ontstekingsbronnen verwijder houden. Wij raden aan om de oppervlakken van grove residuen los te maken, PETEC Epoxy-primer (Art.-Nr. 71140), zo nodig vulmiddel, PETEC Primer vulmiddel (Art.-Nr. 71240) aan te brengen en te lakken. Met siliconenverwijderaar (Art.nr. 70950) grondig reinigen en ontvetten. Spuitbus voor gebruik goed schudden (ca. 1-2 minuten) en test sproeien. Sproei PETEC 1C-blanke lak gelijkmatig op een afstand van ca. 20 cm op het te coaten oppervlak. Wij raden aan om het product in 2-3 spuitbeurten aan te brengen, tussen de spuitbeurten de coating 3-5 minuten laten drogen. Om de geschiktheid van het product voor de gewenste toepassing te garanderen, wordt het altijd aanbevolen eigen testen uit te voeren. Draai na gebruik de spuitbus om en sproei het ventiel leeg. Voldoende luchten! Neem het veiligheids- en technische gegevensblad in acht! (Download de PETEC-gegevensbladen op www.petec.de)