

EPOXY-PRIMER GRIJS

Eigenschappen

- PROFI Corrosiebescherming door 2C-technologie
- uitstekende hechting
- hoge vulling en overschilderbaar
- 2C-epoxysyteem, zeer goed schuurbaar
- uitstekende hechting, maximale corrosiebescherming
- hoge kras-, stoot- en schokbestendigheid
- gelijkmatig sproeipatroon door variabele sproeikop
- over te plamuren met Polyester vulmiddel
- overschilderbaar met 1K- en 2K-afdeklaksystemen (oplosmiddel- en watergebaseerd)
- compatibel met PETEC Primer vulmiddel (Art.-72240), PETEC Karo-tin (Art.nr. 96175), PETEC Heldere lak (Art.-72340) en PETEC Vulstoffen (Art.-Nr. 96125, 96110, 96225, 96210, 96325, 96310)

Toepassingsgebieden

De 2-componenten Epoxy primer is een premium primer voor corrosiebescherming voor professionele reparaties met maximale hechting en langdurige duurzaamheid. Door de 2C-technologie ontstaat een speciale dichte en resistente bescherm laag met uitstekende isolatie tegen vocht en infiltratie. Uitstekende hechting op staal, aluminium, verzinkte ondergronden en geschuurd, degelijk oud lakwerk. Vanwege de zeer fijne verneveling en de variabele sproeikop verspreidt de coating zich gelijkmatig op het oppervlak voor mooie overgangen en uitloopzones.

TechnischeGegevens

Basis	Epoxyhars
Kleuren	grijs
UithardenUren	16 - 24
Vingerdroog	30
Houdbaarheid	36 Maanden
Stofdroog	15
Verwerkingstemperatuur	+10 °C bis +60

Gebruiksaanwijzing

Verwerkingstemperatuur: +10°C tot +60°C. Van alle ontstekingsbronnen verwijder houden. Oppervlakken van grove residuen zoals gebrekkig oud schilderwerk of primers (korrelgrootte van het schuurpapier hangt af van het materiaal) losmaken (bijv. Schuren) en met siliconenverwijderaars (Art.-Nr. 70950) grondig reinigen en ontvetten. Spuitbus voor gebruik goed schudden (ca. 1-2 minuten). De sprayknop uit de dop halen en plaats het ventiel op de bodem van de spuitbus, om te activeren indrukken (krakend geluid). De spuitbus opnieuw 1-2 minuten schudden. Variabele sproeikop op het oppervlak instellen en test sproeien. Sproei de spray gelijkmatig op een afstand van ca. 20 cm op het te coaten oppervlak. Wij raden aan om het product in 2-3 spuitbeurten aan te brengen, tussen de spuitbeurten de coating 5-10 minuten laten drogen. Pas na volledig uitharding te schuren (verdere verwerking in acht nemen) of met geschikte producten over plamuren (PETEC Vulstoffen) en overschilderbaar (PETEC Primer). Voor verdere verwerking met schuren. Kies de juiste korrelgrootte afhankelijk van het materiaal. Als na langer dan 1 dag overgeschilderd wordt, moet eerst geschuurd worden. Niet gebruiken op thermoplastische ondergronden. Zelftesten van materiaalcompatibiliteit vereist. Om de geschiktheid van het product voor de gewenste toepassing te garanderen, wordt het altijd aanbevolen eigen testen uit te voeren. Draai na gebruik de spuitbus om en sproei het ventiel leeg. Voldoende luchten! Na activering kan het materiaal maximaal 3 dag worden gebruikt. Neem het veiligheids- en technische gegevensblad in acht! (Download de PETEC-gegevensbladen op www.petec.de)