

PRIMER VULMIDDEL

Eigenschappen

- zeer hoge vulgraad
- uitstekende corrosiebescherming
- hoge kras-, stoot- en schokbestendigheid
- het chemisch uithardende 2K-systeem voor
 - extreem langdurige, dichtporeuze en weerstandsbestendige coatingen
 - zeer hoge mechanische belastbaarheid
 - maximale corrosiebescherming
 - zeer hoge bestendigheid tegen vocht en chemicaliën
- snel drogend
- zeer goede slijtvastheid
- gelijkmatig sproeipatroon door variabele sproeikop
- zeer goed te schuren
- overschilderbaar met 1K- en 2K-afdeklaksystemen (oplosmiddel- en watergebaseerd)
- compatibel met PETEC Epoxy-primer (Art.-72140), PETEC Karo-tin (Art.nr. 96175), PETEC Heldere lak (Art.-72340) en PETEC Vulstoffen (Art.-Nr. 96125, 96110, 96225, 96210, 96325, 96310)

Toepassingsgebieden

De 2-componenten primer vulmiddel is een hoogwaardige bekware premium reparatie vulmiddel voor professionele reparaties met maximale hechting, corrosiebescherming en langdurige duurzaamheid. Door de chemische reactie (2C-systeem) van hars en harder ontstaat een speciale dichte en resistente bescherm laag met uitstekende isolatie tegen vocht en infiltratie. Uitstekende hechting op staal, aluminium, verzinkte ondergronden en geschuurd, degelijk oud lakwerk. Vanwege de zeer fijne verneveling verspreidt de coating zich gelijkmatig op het oppervlak voor mooie overgangen en uitloopzones. De 2K-Primer vulmiddel is de eerste keuze voor professionele toepassingen, waarbij de hoogste kwaliteit, veiligheid en houdbaarheid vereist zijn.

TechnischeGegevens

Basis	Epoxyhars
Kleuren	grijs
UithardenMinuten	30
Vingerdroog	20
Houdbaarheid	36 Maanden
Verwerkingstemperatuur	+10°C bis +60

Gebruiksaanwijzing

Verwerkingstemperatuur: +10°C tot +60°C. Van alle ontstekingsbronnen verwijder houden. Wij raden aan om de oppervlakken van grove residuen los te maken, PETEC Epoxy-primer (Art.-Nr. 72140) aan te brengen en zo nodig plamuren. De reparatieplaats schuren en met siliconenverwijderaar (Art.-Nr. 70950) grondig reinigen en ontvetten. Spuitbus voor gebruik goed schudden (ca. 1-2 minuten). De sprayknop uit de dop halen en plaats het ventiel op de bodem van de spuitbus, om te activeren indrukken (krakend geluid). De spuitbus opnieuw 1-2 minuten schudden en test sproeien. Sproei de spray gelijkmatig op een afstand van ca. 20 cm op het te coaten oppervlak. Wij raden aan om het product in 2-3 spuitbeurten aan te brengen, tussen de spuitbeurten de coating 5–10 minuten laten drogen. Pas na volledige uitharding schuurbaar (verdere verwerking in acht nemen) of met geschikte producten overschilderbaar. Voor verdere verwerking mat schuren. De korrelgrootte van het schuurpapier is afhankelijk van het materiaal en kan uit het technische gegevensblad worden gehaald. Niet gebruiken op energiezuinige kunststoffen (bijv. PE of PP). Om de geschiktheid van het product voor de gewenste toepassing te garanderen, wordt het altijd aanbevolen eigen testen uit te voeren. Draai na gebruik de spuitbus om en sproei het ventiel leeg. Voldoende luchten! Na activering kan het materiaal maximaal 1 dag worden gebruikt. Neem het veiligheids- en technische gegevensblad in acht! (Download de PETEC-gegevensbladen op www.petec.de)