PETEC

TechGegevensblad

SPUITLIJM

Eigenschappen

- veelzijdig, ook voor styreen en absorberende materialen
- weer-, uv- en vochtbestendig
- schoon en gemakkelijk te gebruiken
- transparante hechting, geen doordrukken van de lijm
- bestand tegen water en zoutwater

Toepassingsgebieden

PETEC Sproeilijm met hoge onmiddellijke kleefkracht voor vlakke hechting voor gebruik binnen en buiten alsmede bij absorberende en niet-absorberende materialen. Verlijmt materialen zoals bijv. leer, schuim, rubber, tesxtiel, vilt, styrol. hout, kurk, karton, papier, dempende & isolerende materialen, kunststof, metaal en nog veel meer met en onder elkaar. PETEC spuitlijm is ideaal geschikt voor de automobielsector (dakhemel, hoedenplank, vloerbedekking, isolatiematten, folie en nog veel meer), caravan, boot, industrie, handwerk, modelbouw, huishouden en nog veel meer.

TechnischeGegevens

Basis	Polyschlooroprene
Kleuren	Transparant
Droogtijd	3
UithardenUren	12
Stevigheid	2
Houdbaarheid	24 Maanden
Dwarssterkte	3
Temperatuurbestendigheid	-30 - +80
Verbruik	75

Gebruiksaanwijzing

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot 25°C. Bus voor gebruik goed schudden. Indien nodig oppervlakken met PETEC Multi Cleaner (Art.nr. 82100 of 82200) grondig reinigen en ontvetten. Sproeilijm op afstand van ca. 25 cm gelijkmatig op beide te verlijmen oppervlakken sproeien en bij kamertemperatuur ca. 3 minuten (afhankelijk van laagdikte) laten drogen. Zodra het hechttijdstip is bereikt, worden de hechtvlakken precies op elkaar geplaatst en stevig aangedrukt, gerold of gewreven. Niet op kloppen! Verlijmde delen hechten direct. Draai na gebruik de bus om en sproei het ventiel leeg. Zelftesten van materiaalcompatibiliteit vereist. Om de geschiktheid van het product voor de gewenste toepassing te garanderen, wordt het altijd aanbevolen eigen testen uit te voeren. Neem het veiligheids- en technische gegevensblad in acht! (Download de PETEC-gegevensbladen op www.petec.de)

Tekst Aansprakelijkheidsclausule

PETEC Verbindungstechnik GmbH | Wüstenbuch 26 | D-96132 Schlüsselfeld | Tel.: +49 95 55-80 99 40 | Fax: +49 95 55-80 99 425 | info@petec.de