

# UNIVERSEEL EN FIJN VULMIDDEL

## Eigenschappen

- universeel toepasbaar en snel drogend
- zeer goede hechting op metaal en GVK
- fijne, gladde structuur aan het oppervlak
- ideaal voor eind- en nabewerkingen
- snelle droging voor efficiënt werken
- makkelijk en stofvrij schuurbaar
- styreenarm voor prettige verwerking
- overschilderbaar met 1K- en 2K-systemen
- compatibel met PETEC Epoxy-primers (Art.nr. 71140 of 72140), PETEC Karo-tin (Art.nr. 96175), PETEC Primer vulmiddelen (Art.nr. 71240 of 72240) en PETEC Vulstoffen (Art.nr. 96125, 96110, 96225, 96210)

## Toepassingsgebieden

Universeel en fijn vulmiddel 2K-spuitbus is een veelzijdige volledige en eind vulmiddel voor nauwkeurige carrosseriewerkzaamheden. De trekvulmiddel massa overtuigt door uitstekende hechting op verschillende ondergronden (zoals bijv. staalplaat, verzinkte platen, aluminium, vertinde oppervlakken en GVK) en door zijn speciale fijne structuur aan oppervlakken.

## TechnischeGegevens

|              |            |
|--------------|------------|
| Kleuren      | geel       |
| Houdbaarheid | 18 Maanden |
| Pottijd      | 3-4        |
| Droogtijd    | 20         |

## Gebruiksaanwijzing

Verarbeitungstemperatur: +10°C bis +80°C. Von sämtlichen Zündquellen fernhalten. Wir empfehlen die Oberflächen von groben Rückständen, wie nicht tragfähigen Altlackierungen oder Grundierungen zu befreien (z.B. schleifen mit Schleifpapier P80 / 150). Ggf. PETEC Epoxy-Grundierung (Art.-Nr. 71140 oder 72140) auftragen. Bei Reparaturen von größeren Rissen, Löchern, Unebenheiten oder einsetzen von Reparaturblechen empfehlen wir die PETEC Faserspachtel (Art.-Nr. 96325 oder 96310) oder das PETEC Karo-Zinn (Art.-Nr. 96175). Mit Silikonentferner (Art.-Nr. 70950) gründlich reinigen und entfetten. Dose öffnen und Inhalt vor Gebrauch aufrühren. Benötigte Menge der Spachtelmasse entnehmen und mit dem Härter sorgfältig mischen (max. 3 % Härterzugabe). Material gleichmäßig auftragen und aushärten lassen. Nach der Aushärtung matt, trocken schleifen (Trockenschleifpapier P 240 / 360). Vor dem Überlackieren mit PETEC Grundierfüller (Art.-Nr. 71240 oder 72240) übersprühen. Erst nach vollständiger Durchhärtung schleifbar und mit geeigneten Produkten überlackierbar. Die Schleifkörnung ist materialabhängig und kann dem Technischen-Datenblatt entnommen werden. Nicht auf niederenergetischen Kunststoff (z.B. PE oder PP) verwenden. Zur Sicherstellung der Eignung des Produktes für die gewünschte Anwendung sind in jedem Fall Eigenversuche zu empfehlen. Überdosierung des Härters kann zu Fleckenbildung in der Decklackierung führen. Nach Gebrauch Dose luftdicht verschließen. Ausreichend lüften! Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter [www.petec.de](http://www.petec.de))