

KUNSTSTOF VULMIDDEL

Eigenschappen

- Volledig vulmiddel speciaal voor kunststoffen
- hoge elasticiteit voor flexibele componenten
- snelle droging
- zeer goede hechting op kunststof, ook voor staal, ijzer, aluminium, GVK en hout
- gelijkmatige, fijne spachtelstructuur
- snelle droging voor efficiënte processen
- goed te schuren voor perfecte oppervlakken
- overschilderbaar met 1K- en 2K-primer vulmiddel
- compatibel met PETEC Epoxy-primers (Art.nr. 71140 of 72140), PETEC Plastbond (Art.nr. 98325 of 98350), PETEC Karo-tin (Art.nr. 96175), PETEC Primer vulmiddelen (Art.nr. 71240 of 72240) en PETEC Vulstoffen (Art.nr. 96125, 96110, 96225, 96210)

Toepassingsgebieden

Kunststof vulmiddel 2K-Spuitbus is een elastische, contour vulmiddel speciaal voor de reparatie van kunststofdelen. Het volledige vulmiddel overtuigt door een uitstekende hechting op verschillende ondergronden. Ideaal voor duurzame, spanningsvrije reparaties.

TechnischeGegevens

Kleuren	zwart
Houdbaarheid	18 Maanden
Pottijd	4-5
Droogtijd	20-30

Gebruiksaanwijzing

Verwerkingstemperatuur: +10°C tot +80°C. Van alle ontstekingsbronnen verwijder houden. Wij raden aan om de oppervlakken van grove residuen, zoals gebrekkig oud schilderwerk of primers, los te maken (bijv. schuren met schuurpapier P 80 / 150). Voor reparaties van grotere scheuren, gaten en oneffenheden raden wij aan PlastBond (Art.nr. 98325 of 98350) of Power BiBond (Art.nr. 98625 of 98550). Met siliconenverwijderaar (Art.nr. 70950) grondig reinigen en ontvetten. Deksel openen en de inhoud voor gebruik roeren. Benodigde hoeveelheid van de vulstof nemen en met de verharder zorgvuldig mengen (max. 3% verharder toevoegen). Materiaal gelijkmatig aanbrengen en laten uitharden. Na de volledige uitharding mat, droog schuren (droog schuurpapier P 240 / 360) en voor het overschilderen met primer vulmiddel (Art.nr. 71240 of 72240) overheen sproeien. Pas na volledige uitharding schuurbaar en met geschikte producten overschilderbaar of over te plamuren. De korrelgrootte van het schuurpapier is afhankelijk van materiaal en kan uit het technische gegevensblad worden gehaald. Niet gebruiken op energiezuinige kunststoffen (bijv. PE of PP). Om de geschiktheid van het product voor de gewenste toepassing te garanderen, wordt het altijd aanbevolen eigen testen uit te voeren. Overdosering van verharder kan tot vlekken leiden in de afdeklaag. Na gebruik deksel luchtdicht sluiten. Voldoende luchten! Neem het veiligheids- en technische gegevensblad in acht! (Download de PETEC-gegevensbladen op www.petec.de)