

VEZELVULLER

Eigenschappen

Vezelvuller 2K-spuitbus is een hoogwaardige, glasvezelversterkte polyester vulmiddel voor veeleisende reparaties. De glasvezelvuller is ideaal geschikt voor het overbruggen van grotere scheuren, gaten en doorroestingen op metaal (ijzer, staal, aluminium) alsmede voor reparaties aan GVK. Dankzij de zeer goede hechting en hoge stabiliteit zorgt het trekvlmiddel voor een duurzame en belastbare instandhouding.

Toepassingsgebieden

glasvezelversterkt voor maximale stabiliteit ideaal voor scheuren, gaten en doorroestingen zeer goede hechting op metaal en GVK ook voor loodrechte oppervlakken geschikt optimaal bij blootstelling aan vocht & gering wateraantrekkend snelle uitharding voor efficiënt werken styreenarm voor prettige verwerking over te plamuren met universele en fijn vulmiddel overschilderbaar met 1K- en 2K-systemen compatibel met PETEC Epoxy-primers (Art.nr. 71140 of 72140), PETEC Karo-tin (Art.nr. 96175), PETEC Primer vulmiddelen (Art.nr. 71240 of 72240) en PETEC Vulstoffen (Art.nr. 96125, 96110, 96225, 96210)

TechnischeGegevens

Kleuren	geel
Houdbaarheid	18 Maanden
Pottijd	4-5
Droogtijd	20-30

Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing: Verwerkingstemperatuur: +10°C tot +80°C. Van alle ontstekingsbronnen verwijderen houden. Wij raden aan om de oppervlakken van grove residuen, zoals gebrekkig oud schilderwerk of primers los te maken (bijv. schuren met schuurpapier P 80 / 150). Zo nodig PETEC Epoxy primer (Art.nr. 71140 of 72140) aanbrengen. Met siliconenverwijderaar (Art.nr. 70950) grondig reinigen en ontvetten. Deksel openen en de inhoud voor gebruik roeren. Benodigde hoeveelheid van de vulstof nemen en met de verharder zorgvuldig mengen (max. 3% verharder toevoegen). Materiaal gelijkmatig aanbrengen en laten uitharden. Na het uitharden drogen, mat schuren (droog schuurpapier P 240 / 360).

Voor het overschilderen zo nodig oversproeien met PETEC Universele en ijn vulmiddel (Art.nr. 96125 of 96110) bewerken en met PETEC Primer vulmiddel (Art.nr. 71240 of 72240). Pas na volledige uitharding schuurbaar en met geschikte producten overschilderbaar of over te plamuren. De korrelgrootte van het schuurpapier is afhankelijk van materiaal en kan uit het technische gegevensblad worden gehaald. Niet gebruiken op energiezuinige kunststoffen (bijv. PE of PP). Om de geschiktheid van het product voor de gewenste toepassing te garanderen, wordt het altijd aanbevolen eigen testen uit te voeren. Overdosering van verharder kan tot vlekken leiden in de afdeklaag. Na gebruik deksel luchtdicht sluiten. Voldoende luchten! Neem het veiligheids- en technische gegevensblad in acht! (Download de PETEC-gegevensbladen op www.petec.de)