

SZPACHŁOWKA Z WŁÓKNAMI SZKLANYMI

Właściwości

Szpachłówka z włóknami szklanymi 2K w puszcze to wysokiej jakości szpachłówka poliestrowa wzmocniona włóknami szklanymi, przeznaczona do wymagających prac naprawczych. Szpachłówka z włóknem szklanym idealnie nadaje się do wypełniania większych pęknięć, dziur i przerdzewień na metalu (żelazo, stal, aluminium), a także do napraw GFK. Dzięki bardzo dobrej przyczepności i wysokiej stabilności szpachłówka ta umożliwia trwałą, odporną na obciążenia naprawę.

Obszary zastosowania

Wzmocniona włóknami szklanymi, zapewniająca maksymalną stabilność idealna do pęknięć, dziur i przerdzewień bardzo dobra przyczepność do metalu i GFK nadaje się również do powierzchni pionowych optymalna w warunkach wilgotnych – słabo wchłania wodę szybkie utwardzanie zapewniające wydajną pracę o obniżonej zawartości styrenu dla wygodniejszej aplikacji możliwość nakładania kolejnej warstwy szpachłówki uniwersalnej i drobnoziarnistej możliwość lakierowania systemami 1K i 2K kompatybilna z podkładami epoksydowymi PETEC (nr art. 71140 lub 72140), PETEC Karo-Zinn (nr art. 96175), podkładami wypełniającymi PETEC (nr art. 71240 lub 72240) oraz masami szpachlowymi PETEC (nr art. 96125, 96110, 96225, 96210)

DaneTechniczne

Kolory	Żółty
Możliwość składowania	18 Miesiące
Trwałość	4-5
Czas schnięcia	20-30

Instrukcja użycia

Instrukcja użycia: Temperatura aplikacji: Od +10°C do +80°C. Trzymać z dala od wszelkich źródeł zapłonu. Zalecamy oczyszczenie powierzchni z grubych pozostałości, takich jak niestabilne stare powłoki lakiernicze lub podkłady (np. poprzez szlifowanie papierem ściernym o ziarnistości P 80 / 150). W razie potrzeby nanieść podkład epoksydowy PETEC (nr art. 71140 lub 72140). Powierzchnie dokładnie oczyścić i odtłuścić środkiem do usuwania silikonu PETEC (nr art. 70950). Otworzyć puszkę i przed użyciem wymieszać zawartość. Nabrać potrzebną ilość masy szpachlowej i dokładnie wymieszać z utwardzaczem (maks. 3% dodatku utwardzacza). Nałożyć materiał równomiernie i pozostawić do utwardzenia. Po utwardzeniu przeszlifować na sucho, aby uzyskać matowe wykończenie (papier ścierny do szlifowania na sucho P240 / P360). Przed lakierowaniem w razie potrzeby wyrównać powierzchnię za pomocą uniwersalnej i drobnoziarnistej szpachłówki PETEC (nr art. 96125 lub 96110) oraz pokryć podkładem wypełniającym PETEC (nr art. 71240 lub 72240). Szlifowanie oraz lakierowanie lub szpachlowanie są możliwe dopiero po całkowitym utwardzeniu. Ziarnistość materiału ściernego zależy od rodzaju materiału i można ją sprawdzić w karcie danych technicznych. Nie stosować do tworzyw sztucznych niskoenergetycznych (np. PE lub PP). W celu potwierdzenia przydatności produktu do zamierzonego zastosowania zawsze zaleca się przeprowadzenie własnych prób. Zastosowanie zbyt dużej ilości utwardzacza może spowodować powstawanie plam na warstwie wierzchniej. Po użyciu puszkę należy szczelnie zamknąć. Dokładnie przewietrzyć! Przestrzegać informacji zawartych w karcie charakterystyki i karcie danych technicznych! (Karty danych technicznych firmy PETEC do pobrania ze strony www.petec.de)