

Ficha Técnica

PRIMÁRIO EPÓXI, CINZENTO

Propriedades

- proteção profissional contra a corrosão graças à tecnologia de 2 componentes
- excelente promotor de aderência
- elevado poder de preenchimento e pode ser pintado
- sistema epóxi de 2 componentes, muito fácil de lixar
- excelente aderência, proteção máxima contra a corrosão
- elevada resistência a riscos, impactos e choques
- pulverização uniforme graças à cabeça de pulverização variável
- pode ser revestido com massas de enchimento de poliéster
- pode ser pintado com sistemas de acabamento de 1 componente e de 2 componentes (à base de solventes e à base de água)
- compatível com primário de enchimento PETEC (ref.ª 72240), betume de carroçaria para substituição de estanho PETEC (ref.ª 96175), verniz transparente PETEC (ref.ª 72340) e massas de enchimento PETEC (ref.ª 96125, 96110, 96225, 96210, 96325, 96310)

Áreas de aplicação

O primário epóxi de 2 componentes é um primário anticorrosivo de alta qualidade destinado a trabalhos de reparação profissionais, que proporciona máxima aderência e resistência a longo prazo. Graças à tecnologia de 2 componentes, forma-se uma camada protetora particularmente densa e resistente, com um excelente poder de isolamento contra a humidade e a infiltração de água. Excelente aderência ao aço, ao alumínio, a substratos galvanizados e a revestimentos antigos lixados e resistentes. Graças à atomização muito fina e à cabeça de pulverização variável, o revestimento distribui-se uniformemente pela superfície, proporcionando transições e zonas de extremidade bem definidas.

Dados Técnicos

Base	Resina epoxídica
Cores	Cinza
Cura Horas	16 – 24
Seco ao tato	30
Tempo de armazenagem	36 Meses
Seca ao pó	15
Temperatura de trabalho	+10 °C bis +60

Ficha Técnica

Instruções de utilização

Temperatura de trabalho: +10 °C a +60 °C. Manter afastado de todas as fontes de ignição. Remover das superfícies quaisquer resíduos grossos, tais como revestimentos antigos ou primários que tenham aderido (a granulação da lixa depende do material) (p. ex., através de lixagem) e limpar e desengordurar em profundidade com um dissolvente de silicone (ref.ª 70950). Agitar bem a lata antes de utilizar (aprox. 1 a 2 minutos). Retirar o boteço da tampa e colocá-lo na válvula situada no fundo da lata; pressioná-lo para ativar (ouvir-se um estalido). Voltar a agitar a lata durante 1 a 2 minutos. Ajustar a cabeça de pulverização variável; superfície e fazer um teste de pulverização. Pulverizar o spray uniformemente a aprox. 20 cm da superfície a tratar. Recomendamos que o produto seja aplicado em 2 a 3 aplicações, deixando a camada secar durante 5 a 10 minutos entre cada aplicação. Pode ser lixado após a cura total (ter em consideração o processamento posterior) ou pode ser revestido com produtos adequados (massa de enchimento PETEC) e pintado (primário de enchimento PETEC). Antes de realizar o processamento posterior, lixar até obter um acabamento mate. Escolher o tamanho do grão da lixa em função do material. Se a nova camada de tinta for aplicada após mais de 1 dia, é necessário lixar primeiro. Não utilizar em substratos termoplásticos. É necessário realizar testes prévios para determinar a compatibilidade dos materiais. A fim de assegurar a adequação do produto; finalidade desejada, recomendamos sempre realizar testes prévios. Após o uso, vire a lata e esvazie a válvula. Ventilar adequadamente! Após a ativação, o material pode ser utilizado por um período máximo de 3 dias. Respeitar a ficha técnica e de segurança! (Transferir a ficha técnica PETEC em www.petec.de)