

Ficha Técnica

MASSA UNIVERSAL E MASSA FINA

Propriedades

- utilização universal e secagem rápida
- muito boa aderência a metal e PRFV
- estrutura superficial fina e lisa
- ideal para acabamento e pós-processamento
- secagem rápida para um trabalho eficiente
- fácil de lixar e baixa produção de pó
- com baixo teor de estireno para uma aplicação fácil
- pode ser pintado com sistemas de 1 componente e de 2 componentes
- compatível com primário epóxi PETEC (ref.^a 71140 ou 72140), betume de carroçaria para substituição de estanho PETEC (ref.^a 96175), primário de enchimento PETEC (ref.^a 71240 ou 72240) e massas de enchimento PETEC (ref.^a 96125, 96110, 96225, 96210)

Áreas de aplicação

A massa universal e massa fina de 2 componentes em lata e uma massa de enchimento e acabamento versátil, destinada a trabalhos de precisão em carroçarias. A massa de acabamento destaca-se pela excelente aderência a diversos substratos (como, p.ex., chapa de alumínio, chapas galvanizadas, alumínio, superfícies estanhadas e PRFV), bem como pela respetiva estrutura superficial particularmente fina.

Dados Técnicos

Cores	Amarelo
Tempo de armazenagem	18 Meses
Prazo de aplicação	3-4
Tempo de secagem	20

Instruções de utilização

Verarbeitungstemperatur: +10°C bis +80°C. Von sämtlichen Zündquellen fernhalten. Wir empfehlen die Oberflächen von groben Rückständen, wie nicht tragfähigen Altlackierungen oder Grundierungen zu befreien (z.B. schleifen mit Schleifpapier P80 / 150). Ggf. PETEC Epoxy-Grundierung (Art.-Nr. 71140 oder 72140) auftragen. Bei Reparaturen von größeren Rissen, Löchern, Unebenheiten oder einsetzen von Reparaturblechen empfehlen wir die PETEC Faserspachtel (Art.-Nr. 96325 oder 96310) oder das PETEC Karo-Zinn (Art.-Nr. 96175). Mit Silikonentferner (Art.-Nr. 70950) gründlich reinigen und entfetten. Dose öffnen und Inhalt vor Gebrauch aufrühren. Benötigte Menge der Spachtelmasse entnehmen und mit dem Härter sorgfältig mischen (max. 3 % Härterzugabe). Material gleichmäßig auftragen und aushärten lassen. Nach der Aushärtung matt, trocken schleifen (Trockenschleifpapier P 240 / 360). Vor dem Überlackieren mit PETEC Grundierfüller (Art.-Nr. 71240 oder 72240) übersprühen. Erst nach vollständiger Durchhärtung schleifbar und mit geeigneten Produkten überlackierbar. Die Schleifkörnung ist materialabhängig und kann dem Technischen-Datenblatt entnommen werden. Nicht auf niederenergetischen Kunststoff (z.B. PE oder PP) verwenden. Zur Sicherstellung der Eignung des Produktes für die gewünschte Anwendung sind in jedem Fall Eigenversuche zu empfehlen. Überdosierung des Härters kann zu Fleckenbildung in der Decklackierung führen. Nach Gebrauch Dose luftdicht verschließen. Ausreichend lüften! Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)