

GRUND EPOXIDIC GRI

Proprietăți

- protecție profesională împotriva coroziunii datorită tehnologiei 2K
- agent de aderență excelent
- are putere mare de acoperire și se poate vopsi deasupra
- Sistem epoxidic bicomponent, foarte ușor de șlefuit
- aderență excelentă, protecție maximă împotriva coroziunii
- rezistență ridicată la zgârieturi, lovituri și șocuri mecanice
- distribuire uniformă a materialului pulverizat datorită capului de pulverizare reglabil
- se poate șpăclui cu gleturi pe bază de poliester
- se poate vopsi deasupra cu sisteme de vopsele de finisaj mono și bicomponente (pe bază de solvenți și pe bază de apă)
- compatibil cu grundul de umplere PETEC (cod art. 72240), PETEC Karo-Zinn (cod art. 96175), lacul transparent PETEC (cod art. 72340) și paste de șpăcluire PETEC (cod art. 96125, 96110, 96225, 96210, 96325, 96310)

Domenii de utilizare

Grundul epoxidic bicomponent este un grund premium de protecție împotriva coroziunii, destinat lucrărilor profesionale de reparare și asigură aderență maximă și durabilitate pe termen lung. Datorită tehnologiei 2K se formează un strat protector cu o densitate și o rezistență deosebite, cu un efect izolator excelent împotriva umezelii și a infiltrațiilor. Aderență excelentă pe oțel, aluminiu, suprafețe-suport galvanizate cu zinc și straturi vechi de vopsea șlefuite și rezistente. Datorită pulverizării foarte fine și capului de pulverizare reglabil, stratul de acoperire se distribuie uniform pe suprafață, asigurând tranziții și zone de scurgere uniforme.

Date Tehnice

Bază	Rășină epoxidică
Culori	Gri
Întărire Ore	16 – 24
Uscat la atingere	30
Capacitate de depozitare	36 Luni
Uscat până la neaderența prafului	15
Temperatura de aplicare	+10 °C bis +60

Fișă Date Tehnice

Instrucțiuni de utilizare

Temperatura de aplicare: între +10 °C și +60 °C. A se ține la distanță de orice sursă de aprindere. Țineți departe de pe suprafețe reziduurile grosiere, de tipul straturilor vechi de vopsea care nu aderă sau grundurilor (granulația hârtiei abrazive depinde de material) (de exemplu, prin șlefuire) și curățați-le temeinic și degresați-le cu un produs de îndepărtare a siliconului (cod art. 70950). Agitați bine doza înainte de utilizare (cca. 1-2 minute). Scoateți butonul dozei din capac și așezați-l pe supapa de pe baza dozei, apăsați-l pentru a-l activa (se aude un zgomot). Agitați din nou doza timp de 1-2 minute. Reglați capul de pulverizare variabil în funcție de suprafață și efectuați o pulverizare de probă. Pulverizați spray-ul uniform pe suprafața care urmează să fie vopsită, de la o distanță de cca. 20 cm. Vă recomandăm să aplicați produsul în 2-3 pulverizări, lăsând stratul de acoperire să se usuce 5-10 minute între pulverizări. Se poate șlefui numai după întărirea completă (a se ține cont de etapele ulterioare de prelucrare) sau se poate spăclui cu produse adecvate (paste de spăcluire PETEC) și se poate vopsi (grund de umplere PETEC). Înainte de prelucrarea ulterioară, șlefuiți până la obținerea unui aspect mat. Alegeți granulația de șlefuire în funcție de material. Dacă se aplică un strat de vopsea după mai mult de 1 zi, mai trebuie să șlefuiți. A nu se utiliza pe suprafețe-suport termoplastice. Este necesară o verificare proprie a compatibilității materialelor. Pentru a vă asigura cu privire la caracterul adecvat al produsului pentru aplicarea dorită se recomandă realizarea de teste proprii. După utilizare, întoarceți doza și goliți supapa prin pulverizare. Aerisiți suficient! După activare, materialul poate fi utilizat timp de maximum 3 zile. Respectați instrucțiunile din fișa de securitate chimică și din fișa tehnică! (Descărcarea fișelor tehnice PETEC de la www.petec.de)