

GRUND DE UMLERE

Proprietăți

- capacitate de umplere foarte mare
- protecție excelentă împotriva coroziunii
- rezistență ridicată la zgârieturi, lovituri și șocuri mecanice
- sistemul bicomponent cu întărire chimică pentru
 - acoperiri extrem de durabile, cu pori densi și rezistente
 - rezistență mecanică foarte ridicată
 - protecție maximă împotriva coroziunii
 - rezistență foarte ridicată la umiditate și substanțe chimice
- cu uscare rapidă
- rezistență foarte bună la frecare
- distribuire uniformă a materialului pulverizat datorită capului de pulverizare reglabil
- capacitate foarte bună de șlefuire
- se poate vopsi deasupra cu sisteme de vopsele de finisaj mono și bicomponente (pe bază de solvenți și pe bază de apă)
- compatibil cu grundul epoxidic PETEC (cod art. 72140), PETEC Karo-Zinn (cod art. 96175), lacul transparent PETEC (cod art. 72340) și pastele de șpăcluire PETEC (cod art. 96125, 96110, 96225, 96210, 96325, 96310)

Domenii de utilizare

Grundul de umplere bicomponent este un produs de umplere pentru reparații premium, de înaltă performanță, destinat lucrărilor profesionale de reparare, cu o aderență maximă, protecție împotriva coroziunii și durabilitate pe termen lung. Prin reacția chimică (sistem bicomponent) dintre rășină și agentul de întărire se formează un strat protector cu o densitate și o rezistență deosebite, cu un efect izolator excelent împotriva umezelii și a infiltrațiilor. Aderență excelentă pe oțel, aluminiu, suprafețe-suport galvanizate cu zinc și straturi vechi de vopsea șlefuite și rezistente. Datorită pulverizării extrem de fine, stratul de acoperire se distribuie uniform pe suprafață, asigurând tranziții și zone de scurgere uniforme. Grundul de umplere bicomponent este alegerea ideală pentru aplicațiile profesionale în care se impun cele mai înalte standarde de calitate, siguranță și durabilitate.

Date Tehnice

Bază	Rășină epoxidică
Culori	Gri
Întărire Minute	30
Uscat la atingere	20
Capacitate de depozitare	36 Luni
Temperatura de aplicare	+10 °C bis +60

Fișă Date Tehnice

Instrucțiuni de utilizare

Temperatura de aplicare: între +10 °C și +60 °C. A se ține la distanță de orice sursă de aprindere. Vă recomandăm să îndepărtați reziduurile grosiere de pe suprafețe, să aplicați grundul epoxidic PETEC (cod art. 72140) și, dacă este necesar, să șpăcluiți. Șlefuiți locul de reparare și curățați-l temeinic cu un produs de îndepărtare a siliconului (cod art. 70950) și degresați-l. Agitați bine doza înainte de utilizare (cca. 1-2 minute). Scoateți butonul dozei din capac și așezați-l pe supapa de pe baza dozei, apăsați-l pentru a-l activa (se aude un zgomot). Agitați din nou doza timp de 1-2 minute și efectuați o pulverizare de probă. Pulverizați spray-ul uniform pe suprafața care urmează să fie vopsită, de la o distanță de cca. 20 cm. Vă recomandăm să aplicați produsul 2-3 pulverizări, lăsând stratul de acoperire să se usuce 5-10 minute între pulverizări. Se poate șlefui numai după întărirea completă (a se ține cont de etapele ulterioare de prelucrare) sau se poate vopsi deasupra cu produse adecvate. Înainte de prelucrarea ulterioară, șlefuiți până la obținerea unui aspect mat. Granulația de șlefuire depinde de material și poate fi consultată în fișa tehnică. A nu se utiliza pe materiale plastice cu energie scăzută (de exemplu, PE sau PP). Pentru a vă asigura cu privire la caracterul adecvat al produsului pentru aplicarea dorită se recomandă realizarea de teste proprii. După utilizare, întoarceți doza și goliți supapa prin pulverizare. Aerisiți suficient! După activare, materialul poate fi utilizat timp de maximum 1 zile. Respectați instrucțiunile din fișa de securitate chimică și din fișa tehnică! (Descărcarea fișelor tehnice PETEC de la www.petec.de)