

GLET UNIVERSAL ȘI FIN

Proprietăți

- utilizabil în orice situație și cu uscare rapidă
- aderență foarte bună pe metal și plastic armat cu fibră de sticlă
- textură fină și netedă a suprafeței
- ideal pentru finisaje și prelucrări ulterioare
- uscare rapidă pentru o lucrare eficientă
- se poate șlefui ușor și fără a produce mult praf
- cu conținut redus de stiren, pentru o aplicare plăcută
- se poate vopsi deasupra cu sisteme de vopsea mono și bicomponentă
- compatibil cu grundurile epoxidice PETEC (cod art. 71140 sau 72140), PETEC Karo-Zinn (cod art. 96175), cu grundurile de umplere PETEC (cod art. 71240 sau 72240) și cu pastele de șpăcluire PETEC (cod art. 96125, 96110, 96225, 96210)

Domenii de utilizare

Gletul universal și fin bicomponent la doză este un glet versatil pentru umplere și finisare, destinat lucrărilor precise la caroserie. Masa de șpăcluire se remarcă prin aderența excelentă pe diverse suprafețe (cum ar fi, de exemplu, tabla de oțel, tablele zincate, aluminiu, suprafețele galvanizate cu zinc și plasticul armat cu fibră de sticlă), precum și prin structura suprafeței deosebit de fină.

Date Tehnice

Culori	Galben
Capacitate de depozitare	18 Luni
Timp de lucrabilitate	3-4
Timp de uscare	20

Instrucțiuni de utilizare

Verarbeitungstemperatur: +10°C bis +80°C. Von sämtlichen Zündquellen fernhalten. Wir empfehlen die Oberflächen von groben Rückständen, wie nicht tragfähigen Altlackierungen oder Grundierungen zu befreien (z.B. schleifen mit Schleifpapier P80 / 150). Ggf. PETEC Epoxy-Grundierung (Art.-Nr. 71140 oder 72140) auftragen. Bei Reparaturen von größeren Rissen, Löchern, Unebenheiten oder einsetzen von Reparaturblechen empfehlen wir die PETEC Faserspachtel (Art.-Nr. 96325 oder 96310) oder das PETEC Karo-Zinn (Art.-Nr. 96175). Mit Silikonentferner (Art.-Nr. 70950) gründlich reinigen und entfetten. Dose öffnen und Inhalt vor Gebrauch aufrühren. Benötigte Menge der Spachtelmasse entnehmen und mit dem Härter sorgfältig mischen (max. 3 % Härterzugabe). Material gleichmäßig auftragen und aushärten lassen. Nach der Aushärtung matt, trocken schleifen (Trockenschleifpapier P 240 / 360). Vor dem Überlackieren mit PETEC Grundierfüller (Art.-Nr. 71240 oder 72240) übersprühen. Erst nach vollständiger Durchhärtung schleifbar und mit geeigneten Produkten überlackierbar. Die Schleifkörnung ist materialabhängig und kann dem Technischen-Datenblatt entnommen werden. Nicht auf niederenergetischen Kunststoff (z.B. PE oder PP) verwenden. Zur Sicherstellung der Eignung des Produktes für die gewünschte Anwendung sind in jedem Fall Eigenversuche zu empfehlen. Überdosierung des Härters kann zu Fleckenbildung in der Decklackierung führen. Nach Gebrauch Dose luftdicht verschließen. Ausreichend lüften! Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)