

ЭПОКСИДНАЯ ГРУНТОВКА

Свойства

- Готовность к применению — без смешивания
- Высокая степень изоляции от влаги
- Отличная адгезия к металлам, алюминию и оцинкованным поверхностям
- Легко шлифуется
- Не содержит хромата
- Тонкое распыление для чистых переходов
- Подходит для нанесения финишного одно- и двухкомпонентного покрытия (на основе растворителей и воды)
- Перекрывается полиэфирной шпатлевкой
- Совместимость с грунтом-наполнителем PETEC (арт. 71240), смесью для кузовных работ PETEC (арт. 96175), бесцветным лаком PETEC (арт. 71340) и шпатлевками PETEC (арт. 96125, 96110, 96225, 96210, 96325, 96310)

Области применения

Однокомпонентная эпоксидная грунтовка — это надежное и удобное в использовании средство защиты от коррозии для быстрого и эффективного ремонта. Высокопрочный усилитель сцепления на основе эпоксидной смолы обеспечивает отличную адгезию со сталью, алюминием, оцинкованными основаниями и отшлифованным, неповрежденным лакокрасочным покрытием. Благодаря очень тонкому рассеиванию грунтовка качественно распределяется по поверхностям и выходным участкам. Тем самым обеспечивается действенная защита от влаги.

Технические Характеристики

Основа	Эпоксидная смола
Цвета	Черный
ОтверждениеМинуты	30
Система отверждения	1К
Твердый на ощупь	10
Срок годности	36 Месяцы
Высыхание от пыли	5
Время высыхания	30

Технический Паспорт

Руководство по применению

Температура обработки: от +10 °C до +80 °C. Изолировать от любых источников возгорания. Очистить поверхность от крупных загрязнений, таких как остатки старого лака или грунтовки (зернистость наждачной бумаги зависит от материала), например, методом шлифовки, а затем тщательно очистить и обезжирить с помощью средства для удаления силикона (арт. 70950). Перед использованием емкость хорошо встряхнуть (в течение 1–2 минут) и нанести средство на небольшой участок. Равномерно распылить спрей с расстояния приблизительно 20 см на чистую поверхность. Рекомендуем наносить продукт в 2–3 слоя, давая покрытию высохнуть между нанесением в течение 3–5 минут. Только после полного отверждения поверхность можно шлифовать (см. дальнейшие инструкции по обработке) или покрывать подходящей шпатлевкой (шпатлевки PETEC) и наносить второй слой (грунт-наполнитель PETEC). Перед дальнейшей обработкой отшлифовать до матового слоя. Выбор зернистости абразива зависит от характера материала. В случае повторного нанесения более чем через сутки необходимо вначале отшлифовать поверхность. Не использовать на термопластичном основании. Необходима проверка на совместимость материалов. Чтобы удостовериться в пригодности продукта, рекомендуется перед применением проводить специальное тестирование. Использованный баллон перевернуть и выпустить остатки газа. Тщательно проветривать салон! Соблюдайте указания, содержащиеся в паспорте безопасности и техническом паспорте! (Паспорта продукции PETEC доступны для загрузки на сайте www.petec.de)