

ГРУНТОВОЧНАЯ НАПОЛНИТЕЛЬ

Свойства

- Высокая заполняющая способность и защита от коррозии
- Быстро сохнет
- Готовность к применению — без смешивания
- Легко шлифуется
- Не содержит хромата
- Тонкое распыление для чистых переходов
- Подходит для нанесения финишного одно- и двухкомпонентного покрытия (на основе растворителей и воды)
- Совместимость с эпоксидным грунтом-наполнителем РЕТЕС (арт. 71140), смесью для кузовных работ РЕТЕС (арт. 96175), бесцветным лаком РЕТЕС (арт. 71340) и шпатлевками РЕТЕС (арт. 96125, 96110, 96225, 96210, 96325, 96310)

Области применения

Однокомпонентный грунт-наполнитель — это надежный и удобный в применении ремонтный состав для быстрого и эффективного ремонта с превосходной адгезией к стали, алюминию, оцинкованным основаниям и отшлифованному неповрежденному лакокрасочному покрытию. Тонкое распыление материала для получения однородных поверхностей и выходных участков. Действенная изоляция от влаги. Благодаря быстрому высыханию и простому нанесению покрытие идеально подходит для повседневного использования дома и в профессиональной сфере.

Технические Характеристики

Основа	Эпоксидная смола
Цвета	Серый
Твердый на ощупь	10
Срок годности	36 Месяцы
Высыхание от пыли	5
Время высыхания	30

Технический Паспорт

Руководство по применению

Температура обработки: от +10 °С до +80 °С. Изолировать от любых источников возгорания. Рекомендуем очистить поверхность от крупных загрязнений, нанести эпоксидную грунтовку PETEC (арт. 71140) и при необходимости зашпатлевать. Зачистить ремонтируемые участки наждачной бумагой и обезжирить средством для удаления силикона (арт. 70950). Перед использованием емкость хорошо встряхнуть (в течение 1–2 минут) и нанести средство на небольшой участок. Равномерно распылить грунт-наполнитель с расстояния приблизительно 20 см на чистую поверхность. Рекомендуем наносить продукт в 2–3 слоя, давая покрытию высохнуть между нанесением в течение 3–5 минут. Шлифовать только после полного отверждения (см. дальнейшие инструкции по обработке) или нанести повторный слой подходящего продукта. Перед дальнейшей обработкой отшлифовать до матового слоя. Зернистость абразива зависит от характера материала и указывается в техническом паспорте. Не наносить на пластик с низкой поверхностной энергией (такой как полиэтилен или полипропилен). Чтобы удостовериться в пригодности продукта, рекомендуется перед применением проводить специальное тестирование. Использованный баллон перевернуть и выпустить остатки газа. Тщательно проветривать салон! Соблюдайте указания, содержащиеся в паспорте безопасности и техническом паспорте! (Паспорта продукции PETEC доступны для загрузки на сайте www.petec.de)