

ГРУНТОВОЧНАЯ НАПОЛНИТЕЛЬ

Свойства

- Очень высокая заполняющая способность
- Отличная защита от коррозии
- Высокая устойчивость к царапинам, ударам и сотрясениям
- Двухкомпонентная система химического отверждения для
 - Чрезвычайно прочное, пористое и износостойкое покрытие
 - Очень высокая устойчивость к механическим нагрузкам
 - Максимальная защита от коррозии
 - Повышенная устойчивость к влаге и химическим веществам
- Быстро сохнет
- Повышенная стойкость к истиранию
- Равномерное нанесение благодаря регулируемой головке распылителя
- Легко шлифуется
- Подходит для нанесения финишного одно- и двухкомпонентного покрытия (на основе растворителей и воды)
- Совместимость с эпоксидной грунтовкой PETEC (арт. 72140), смесью для кузовных работ PETEC (арт. 96175), бесцветным лаком PETEC (арт. 72340) и шпатлевками PETEC (арт. 96125, 96110, 96225, 96210, 96325, 96310)

Области применения

Двухкомпонентный грунт-наполнитель — это высокоэффективная грунтовка премиум-класса для профессионального ремонта с максимальной адгезией, защитой от коррозии и долговечностью. Химическая реакция (в двухкомпонентной системе) смолы и отвердителя создает особо плотный и прочный защитный слой с отличными изолирующими свойствами, предотвращая проникновение и просачивание влаги. Отличная адгезия к стали, алюминию, оцинкованным основаниям и отшлифованному, неповрежденному лакокрасочному покрытию. Благодаря очень тонкому распылению покрытие равномерно распределяется на поверхности, обеспечивая чистые переходы и выходные участки. Двухкомпонентный грунт-наполнитель — это лучший выбор в тех сферах профессионального использования, где требуется наивысшее качество, надежность и долговечность.

Технические Характеристики

Основа	Эпоксидная смола
Цвета	Серый
ОтверждениеМинуты	30
Твердый на ощупь	20
Срок годности	36 Месяцы
Температура обработки	+10° C bis +60

Технический Паспорт

Руководство по применению

Температура обработки: от +10 °С до +60 °С. Изолировать от любых источников возгорания. Рекомендуем очистить поверхность от крупных загрязнений, нанести эпоксидную грунтовку PETEC (арт. 72140) и при необходимости зашпатлевать. Зачистить ремонтируемые участки наждачной бумагой и обезжирить средством для удаления силикона (арт. 70950). Перед использованием емкость хорошо встряхнуть (в течение 1–2 минут). Снять крышку с баллона и прикрепить на клапан в основании емкости, для активации клапана нажать на него (раздастся щелчок). Встряхивать банку в течение 1–2 минут и нанести пробный слой. Равномерно распылить спрей с расстояния приблизительно 20 см на чистую поверхность. Рекомендуем наносить продукт в 2–3 слоя, давая покрытию высохнуть между нанесением в течение 5–10 минут. Шлифовать только после полного отверждения (см. дальнейшие инструкции по обработке) или нанести повторный слой подходящего продукта. Перед дальнейшей обработкой отшлифовать до матового слоя. Зернистость абразива зависит от характера материала и указывается в техническом паспорте. Не наносить на пластик с низкой поверхностной энергией (такой как полиэтилен или полипропилен). Чтобы удостовериться в пригодности продукта, рекомендуется перед применением проводить специальное тестирование. Использованный баллон перевернуть и выпустить остатки газа. Тщательно проветривать салон! После активации материал необходимо использовать в течение суток. Соблюдайте указания, содержащиеся в паспорте безопасности и техническом паспорте! (Паспорта продукции PETEC доступны для загрузки на сайте www.petec.de)