

ПЛАСТИКОВЫЙ ШПАТЕЛЬ

Свойства

- Заполняющая шпатлевка, специально предназначенная для пластмасс
- Высокая эластичность для гибких компонентов
- Быстрое высыхание
- Отличная адгезия к пластику, а также к стали, железу, алюминию, стеклопластику и дереву
- Однородная тонкая текстура шпатлевки
- Быстрое высыхание для эффективной работы
- Легко шлифуется для получения идеально ровных поверхностей
- Перекрывается одно- и двухкомпонентным эпоксидным грунтом
- Совместимость с эпоксидным грунтом PETEC (арт. 71140 или 72140), полиуретановым клеем PETEC (арт. 98325 или 98350), смесью для кузовного ремонта PETEC (арт. 96175), грунтами-наполнителями PETEC (арт. 71240 или 72240) и шпатлевками PETEC (арт. 96125, 96110, 96225, 96210)

Области применения

Двухкомпонентная шпатлевка для пластика – это эластичная контурная шпатлевка, специально предназначенная для ремонта пластиковых деталей. Заполняющая шпатлевка впечатляет превосходной адгезией к самым разнообразным поверхностям. Идеально подходит для долговечного ремонта без всяких усилий.

Технические Характеристики

Цвета	Черный
Срок годности	18 Месяцы
Жизнеспособность	4-5
Время высыхания	20-30

Руководство по применению

Температура обработки: от +10 °C до +80 °C. Изолировать от любых источников возгорания. Рекомендуем удалить с поверхностей крупные загрязнения, такие как остатки старой краски или грунтовки (например, отшлифовать наждачной бумагой Р 80 / 150). Для ремонта больших трещин, отверстий и неровностей рекомендуем двухкомпонентный полиуретановый клей (арт. 98325 или 98350) или двухкомпонентный универсальный клей высокой прочности (арт. 98625 или 98550). Тщательно очистить и обезжирить поверхность с помощью средства для удаления силикона (арт. 70950). Открыть флакон и перемешать содержимое перед применением. Взять необходимое количество шпатлевки и тщательно смешать с отвердителем (не более 3% отвердителя). Равномерно нанести материал и дождаться отверждения. После полного отверждения насухо отшлифовать поверхность до матового состояния (используя сухую наждачную бумагу Р 240 / 360) и перед нанесением следующего слоя распылить грунт-наполнитель (арт. 71240 или 72240). Шлифовать и красить или шпатлевать с использованием подходящих продуктов только после полного отверждения. Зернистость абразива зависит от характера материала и указывается в техническом паспорте. Не наносить на пластик с низкой поверхностной энергией (такой как полиэтилен или полипропилен). Чтобы удостовериться в пригодности продукта, рекомендуется перед применением проводить специальное тестирование. Избыточная доза отвердителя может привести к появлению пятен на верхнем слое покрытия. После использования плотно закрыть флакон. Тщательно проветривать салон! Соблюдайте указания, содержащиеся в паспорте безопасности и техническом паспорте! (Паспорта продукции PETEC доступны для загрузки на сайте www.petec.de)