

ШПАТЕЛЬ ИЗ ВОЛОКНА

Свойства

Двухкомпонентная шпатлевка с волокном — это высококачественный, усиленный стекловолокном полиэфирный материал для сложных ремонтных работ. Стекловолоконная шпатлевка идеально подходит для заделки больших трещин, отверстий и сквозной коррозии на металле (железо, сталь, алюминий), а также для ремонта стеклопластика. Благодаря отличной адгезии и высокому уровню устойчивости, шпатлевка обеспечивает прочный и долговечный ремонт.

Области применения

☑ Усилена стекловолокном для максимальной устойчивости ☑ Идеально подходит для устранения трещин, отверстий и сквозной коррозии ☑ Отличная адгезия с металлом и стеклопластиком ☑ Подходит для вертикальных поверхностей ☑ Оптимальна для влажных условий — низкая гигроскопичность ☑ Быстрое отверждение для эффективной работы ☑ Сниженное содержание стирола для удобной обработки ☑ Перекрывается универсальной и мелкозернистой шпатлевкой ☑ Перекрывается одно- и двухкомпонентными системами ☑ Совместимость с эпоксидными грунтовками РЕТЕС (арт. 71140 или 72140), выравнивающей кузовной смесью РЕТЕС (арт. 96175), грунтами-наполнителями РЕТЕС (арт. 71240 или 72240) и шпатлевками РЕТЕС (арт. 96125, 96110, 96225, 96210)

Технические Характеристики

Цвета	Желтый
Срок годности	18 Месяцы
Жизнеспособность	4-5
Время высыхания	20-30

Руководство по применению

Руководство по применению: Температура обработки: от +10 °C до +80 °C. Изолировать от любых источников возгорания. Рекомендуем удалить с поверхностей крупные загрязнения, такие как остатки старой краски или грунтовки (например, отшлифовать наждачной бумагой Р 80 / 150). При необходимости нанести эпоксидную грунтовку РЕТЕС (арт. 71140 или 72140). Тщательно очистить и обезжирить поверхность с помощью средства для удаления силикона (арт. 70950). Открыть флакон и перемешать содержимое перед применением. Взять необходимое количество шпатлевки и тщательно смешать с отвердителем (не более 3% отвердителя). Равномерно нанести материал и дождаться отверждения. После отверждения отшлифовать до сухой матовой поверхности (используя сухую наждачную бумагу Р 240 / 360). Перед повторным нанесением при необходимости обработать универсальной и мелкозернистой шпатлевкой РЕТЕС (арт. 96125 или 96110) и нанести грунт-наполнитель РЕТЕС (арт. 71240 или 72240). Шлифовать и красить или шпатлевать с использованием подходящих продуктов только после полного отверждения. Зернистость абразива зависит от характера материала и указывается в техническом паспорте. Не наносить на пластик с низкой поверхностной энергией (такой как полиэтилен или полипропилен). Чтобы удостовериться в пригодности продукта, рекомендуется перед применением проводить специальное тестирование. Избыточная доза отвердителя может привести к появлению пятен на верхнем слое покрытия. После использования плотно закрыть флакон. Тщательно проветривать салон! Соблюдайте указания, содержащиеся в паспорте безопасности и техническом паспорте! (Паспорта продукции РЕТЕС доступны для загрузки на сайте www.petec.de)