

Z&AACUTE;KLADN&YACUTE; PLNIACI N&AACUTE;TER

Vlastnosti

- veľmi vysoká plniaca schopnosť
- vynikajúca ochrana proti korózii
- vysoká odolnosť proti poškriabaniu, nárazom a otrasom
- chemicky vytvrdzujúci dvojzložkový systém pre
 - mimoriadne trvácne, nízkoporézne a odolné vrstvy
 - veľmi vysoká mechanická odolnosť
 - maximálna ochrana proti korózii
 - veľmi vysoká odolnosť proti vlhkosti a chemikáliám
- rýchloschnúci
- veľmi dobrá odolnosť proti oderu
- rovnomerný nástrek vďaka nastaviteľnej striekacej hlavici
- ľahko sa brúsi
- vhodný na prelakovanie s jednozložkovými a dvojzložkovými vrchnými náterovými systémami (na báze rozpúšťadiel a vody)
- kompatibilný s epoxidovým základným náterom PETEC (č. výr. 72140), karosárskym tmelom PETEC (č. výr. 96175), bezfarebným lakom PETEC (č. výr. 72340) a tmelmi PETEC (č. výr. 96125, 96110, 96225, 96210, 96325, 96310)

Oblasti použitia

Dvojzložkový základný plniaci náter je vysokovýkonnýprámiový opravný plniaci náter určený na profesionálne opravy, ktorý sa vyznačuje maximálou príľnavosťou, ochranou proti korózii a dlhodobou odolnosťou. Vďaka chemickej reakcii (dvojzložkový systám) živice a tužidla vzniká mimoriadne hustá a odolná ochranná vrstva s vynikajúcimi izolačnými vlastnosťami proti vlhkosti a prenikaniu pod vrstvu náteru. Vynikajúca príľnavosť na oceľ, hliník, pozinkovaná podklady a brúsená, nosná stará nátery. Vďaka veľmi jemnámu rozprašovaniu sa náter rovnomerne rozptýli na povrchu, čím sa dosiahnu čistá prechody a okrajovázóny. Dvojzložkový základný plniaci náter je najlepšou voľbou pre profesionálne použitie, kde sa vyžaduje najvyššia kvalita, bezpečnosť a trvanlivosť.

TechnickéDáta

Báza	Epoxidová živica
Farby	Sivá
VytvrdzovanieMinúty	30
Odolnosť voči uchopeniu	20
Skladovateľnosť	36 Mesiace
Teplota pri spracovaní	+10°C bis +60

TechList

Návod na použitie

Teplota pri spracovaní: Od +10 °C do +60 °C. Uchovajte mimo dosahu vzhľadom na zdrojov vznetenia. Odporúčame odstrániť z povrchov hrubé nečistoty, naniesť epoxidovú zátvorku; kladne; nater PETEC (č. v. r. 72140) a v prípade potreby povrch vyrovnať tmelom. Miesto opravy obrúste a dôkladne vyčistite a odmastite pomocou odstraňovača silikónu (č. v. r. 70950). Pred použitím nado dobre pretrepte (približne 1 – 2 minúty). Vyberte gombík z veka a nasadte ho na ventil v spodnej časti nádoby; na aktiváciu ho stlačte (ozve sa cvaknutie). Nado po 1 – 2 minúty pretrepte a vykonajte skúšobný; nater. Sprej rovnomerne nastriekajte vo vzdialenosti cca 20 cm na očistenú; a pripravenú; plochu. Odporúčame naniesť produkt v 2 – 3 náteroch, pričom medzi jednotlivými nátermi nechajte 5 – 10 minút vyschnúť. Brúsenie je možné; až po úplnom vytvrdnutí (dodržiavajte pokyny pre ďalšie spracovanie) alebo je možné; povrch prelakovať vhodnými produktmi. Pred ďalším spracovaním povrch zmatnite brúsením. Zrornosť brúsneho materiálu závisí od materiálu a je uvedená v technickom liste. Nepoužívajte na plasty s vysokou energetickou hustotou (napr. PE alebo PP). Na zabezpečenie vhodnosti výrobku na požadované použitie sa v každom prípade odporúča; vlastné; testy. Nado po použití otočte a uvoľnite ventil. Dostatočne vyvetrajte! Po aktivácii je materiál použitelný; maximálne 1 dni. Dodržiavajte kartu bezpečnostnú a technickú; dajov! (dajov; listy spoločnosti PETEC si môžete stiahnuť na adrese www.petec.de)