

EPOKSI TEMELJNI PREMAZ

Lastnosti

- pripravljen za uporabo – mešanje ni potrebno
- visoka izolacijska zaščita pred vlago
- odličen oprijem na kovini, aluminiju in pocinkanih površinah
- izjemno učinkovito brušenje
- ne vsebuje kromatov
- fino razprševanje za čiste in gladke prehode
- primeren za naknadno barvanje z 1- in 2-komponentnimi pokrivnimi laki (na osnovi topil ali vode)
- primeren za kitanje s poliestrskimi izravnalnimi masami
- združljiv s polnilnim temeljnim premazom PETEC (št. art. 71240), kositrno izravnalno maso za karoserijo PETEC (št. art. 96175), brezbarvnim lakom PETEC (št. art. 71340) in izravnalnimi masami PETEC (št. art. 96125, 96110, 96225, 96210, 96325, 96310)

Področja uporabe

Enokomponentni epoksidni temeljni premaz je zanesljiv in uporabniku prijazen protikorozijski temeljni premaz za hitra ter učinkovita popravila. Temeljni premaz na osnovi epoksidne smole z visoko polnilno sposobnostjo zagotavlja zelo dober oprijem na jeklu, aluminiju, pocinkanih površinah ter pobršenih, nosilnih starih lakih. Zaradi zelo finega razprševanja se temeljni premaz enakomerno porazdeli tudi po robovih površin in in prehodnih območjih. S tem zagotovi učinkovito zaščito pred prodiranjem vlage.

TehničniPodatki

Osnova	Epoksidna smola
Barve	črna
ČasStrjevanjaMinute	30
Sistem strjevanja	1K
Suho na dotik	10
Rok uporabnosti	36 Meseci
Prašno suho	5
Čas sušenja	30

TehnDokument

Navodila za uporabo

Temperatura obdelave: +10 °C do +80 °C. Hraniti ločeno od vseh virov vžiga. S površino odstranite grobe ostanke, kot so slabo oprijeti stari laki ali temeljni premazi (izbira zrnatosti brusilnega papirja je odvisna od materiala) – npr. z brušenjem. Površino nato temeljito očistite in razmastite z odstranjevalcem silikona (&t. art. 70950). Pred uporabo dobro pretresite pločevinko (pribl. 1–2 minuti) in opravite poskusno pršenje. Pri enakomerno nanesite na površino, ki jo želite premazati, z razdalje približno 20 cm. Priporočamo nanos izdelka v 2–3 slojih. Med posameznimi nanosi počakajte približno 3–5 minut, da se izdelek razvetri (»odzračí«). Brušenje (upoštevajte nadaljnje korake obdelave) ali nanašanje ustreznih izdelkov (izravnalne mase PETEC) in nadaljnje lakiranje (polnilni temeljni premaz PETEC) je mogoče, ko se premaz popolnoma strdi. Pred nadaljnjo obdelavo površino zbrusite do matiranega videza. Zrnatost brusilnega papirja izberite glede na material podlage. Če se naknadno barvanje izvede po več kot 1 dnevu, je treba površino predhodno obrisati. Ne uporabljajte na termoplastičnih podlagah. Obvezno sami preverite združljivost materialov. Da bi zagotovili primernost izdelka za izbrane aplikacije, je priporočljivo, da ga v vsakem primeru pred uporabo preizkusite. Po uporabi obrnite pločevinko na glavo in izpraznite razpršilno &obo. Zagotovite zadostno prezračevanje! Upoštevajte navodila v varnostnem in tehničnem listu! (Podatkovne liste PETEC lahko prenesete s spletne strani www.petec.de)