

UNIVERZALNA IN FINA KIT

Lastnosti

- vsestransko uporaben, hitro sušenje
- zelo dober oprijem na površinah iz kovine in GFK (s steklenimi vlakni ojačane plastike)
- fina, gladka struktura površine
- idealen za zaključna dela in naknadne obdelave
- hitro sušenje za časovno učinkovitejše delo
- preprosto brušenje z minimalnim prašenjem
- zmanjšana vsebnost stirola za prijetno obdelavo
- primeren za naknadno barvanje z 1- in 2-komponentnimi sistemi
- združljiv z epoksidnim temeljnim premazom PETEC (št. art. 71140 ali 72140), kositrno izravnalno maso za karoserijo PETEC (št. art. 96175), polnilnim temeljni premazom PETEC (št. art. 71240 ali 72240) in izravnalnimi masami PETEC (št. art. 96125, 96110, 96225, 96210)

Področja uporabe

Dvokomponentni univerzalni in fini kit v pločevinki je vsestranski polnilni in zaključni kit za natančna karoserijska popravila. Ta polnilni kit prepriča z izjemnim oprijemom na različnih podlagah (kot so npr. jeklena pločevina, pocinkana pločevina, aluminij, pokositrene ploskve in s steklenimi vlakni ojačana plastika ali GFK) ter s posebej fino strukturo obdelane površine.

TehničniPodatki

Barve	Rumena
Rok uporabnosti	18 Meseci
Čas uporabe po odprtju	3-4
Čas sušenja	20

Navodila za uporabo

Verarbeitungstemperatur: +10°C bis +80°C. Von sämtlichen Zündquellen fernhalten. Wir empfehlen die Oberflächen von groben Rückständen, wie nicht tragfähigen Altlackierungen oder Grundierungen zu befreien (z.B. schleifen mit Schleifpapier P80 / 150). Ggf. PETEC Epoxy-Grundierung (Art.-Nr. 71140 oder 72140) auftragen. Bei Reparaturen von größeren Rissen, Löchern, Unebenheiten oder einsetzen von Reparaturblechen empfehlen wir die PETEC Faserspachtel (Art.-Nr. 96325 oder 96310) oder das PETEC Karo-Zinn (Art.-Nr. 96175). Mit Silikonentferner (Art.-Nr. 70950) gründlich reinigen und entfetten. Dose öffnen und Inhalt vor Gebrauch aufrühren. Benötigte Menge der Spachtelmasse entnehmen und mit dem Härter sorgfältig mischen (max. 3 % Härterzugabe). Material gleichmäßig auftragen und aushärten lassen. Nach der Aushärtung matt, trocken schleifen (Trockenschleifpapier P 240 / 360). Vor dem Überlackieren mit PETEC Grundierfüller (Art.-Nr. 71240 oder 72240) übersprühen. Erst nach vollständiger Durchhärtung schleifbar und mit geeigneten Produkten überlackierbar. Die Schleifkörnung ist materialabhängig und kann dem Technischen-Datenblatt entnommen werden. Nicht auf niederenergetischen Kunststoff (z.B. PE oder PP) verwenden. Zur Sicherstellung der Eignung des Produktes für die gewünschte Anwendung sind in jedem Fall Eigenversuche zu empfehlen. Überdosierung des Härters kann zu Fleckenbildung in der Decklackierung führen. Nach Gebrauch Dose luftdicht verschließen. Ausreichend lüften! Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)