

PLASTIČNA LOPATKA

Lastnosti

- polnilni kit, posebej zasnovan za plastične mase
- visoka elastičnost za prožne sestavne dele
- hitro sušenje
- zelo dober oprijem na plastiko, primeren pa je tudi za jeklo, železo, aluminij, GFK (s steklenimi vlakni ojačano plastiko) in les
- enakomerna, fina struktura kitanja
- hitro sušenje za časovno učinkovite delovne postopke
- preprosto brušenje za popolnoma gladke površine
- primeren za naknadno barvanje z 1- in 2-komponentnimi polnilnimi temeljnimi premazi
- združljiv z epoksidnim temeljnim premazom PETEC (št. art. 71140 ali 72140), PU lepilom Plastbond (št. art. 98325 ali 98350), kositrno izravnalno maso za karoserijo PETEC (št. art. 96175), polnilnim temeljni premazom PETEC (št. art. 71240 ali 72240) in izravnalnimi masami PETEC (št. art. 96125, 96110, 96225, 96210)

Področja uporabe

Dvokomponentni kit za plastiko v pločevinki je elastičen oblikovalni kit, posebej razvit za popravila plastičnih delov. Odlikuje ga odličen oprijem na najrazličnejših podlagah. Idealen je za dolgotrajno obstojna popravila brez notranjih napetosti.

TehničniPodatki

Barve	črna
Rok uporabnosti	18 Meseci
Čas uporabe po odprtju	4-5
Čas sušenja	20-30

Navodila za uporabo

Temperatura obdelave: +10 °C do +80 °C. Hraniti ločeno od vseh virov vžiga. Priporočamo, da s površine odstranite grobe ostanke, kot so slabo oprijeti stari premazi ali temeljni premazi (npr. z brušenjem z brusilnim papirjem zrnatosti P 80/150). Pri popravilih večjih razpok, lukenj in neravnih mest priporočamo uporabo izdelkov PlastBond (št. art. 98325 ali 98350) ali Power Bibond (št. art. 98625 ali 98550). Površine temeljito očistite in razmastite z odstranjevalcem silikona PETEC (št. art. 70950). Odprite pločevinko in vsebino pred uporabo dobro premešajte. Odvzemite potrebno količino kita in jo temeljito zmešajte s trdilcem (dodajte največ 3 % trdilca). Material enakomerno nanesite in počakajte, da se strdi. Po popolni utrditvi površino na suho o brusite do matiranega videza (brusilni papir za suho brušenje zrnatosti P 240/360) in pred nadaljnjim barvanjem nanesite nanjo polnilni temeljni premaz (št. art. 71240 ali 72240). Brušenje, nanašanje drugih primernih premazov ali dodatno kitanje je mogoče, ko se izdelek popolnoma strdi. Ustrezno zrnatost brusnega papirja izberite glede na material podlage; navedena je v tehničnem listu izdelka. Ne uporabljajte na plastikah z nizko površinsko energijo (npr. PE ali PP). Da bi zagotovili primernost izdelka za izbrane aplikacije, je priporočljivo, da ga v vsakem primeru pred uporabo preizkusite. Prevelika količina trdilca lahko povzroči nastanek madežev na zaključnem sloju laka. Po uporabi pločevinko nepredurite. Zagotovite zadostno prezračevanje! Uporabite navodila v varnostnem in tehničnem listu! (Podatkovne liste PETEC lahko prenesete s spletne strani www.petec.de)