PETEC

TekDatablad

GRÅTT STENSKOTTS- OCH UNDERREDESSKYDD AQUA

Egenskaper

- miljövänlig
- lösningsmedelsfri
- bildar inga trådar och droppar inte
- kan målas över
- torkar synligt, snabb vidarebearbetning
- nötningsbeständig struktur, snabbtorkande och slipbar
- skyddar reparations- och karosseridelar från rost och stenskott
- blir inte spröd eller sprucken och fastnar inte ens vid höga temperaturer
- resistent mot vatten, saltspray, olja och lätta syror och baser
- återställning av OEM-strukturen
- andningsaktivt underredesskydd, även lämplig för träapplikationer inom husvagnssektorn

Användningsområden

PETEC vattenbaserade stenskotts- och underredesskydd kan överlackeras och har en mycket god vidhäftning på många ytor. För optimalt skydd mot rost och stenskott i många områden med förhöjd risk för korrosion. I torkat tillstånd bildar stenskotts- och underredesskydd en elastisk, strukturell och sluten skyddsfilm med ljuddämpande effekt.

TekniskaData

Bas	Väteblandning
Färger	Grå
Arbetstryck	4 - 6
HärdningTimmar	2 timmar vid 500 µm
Härdningssystem	Luftfuktighet
Lagringstid	36 Månader
Saltspraytest	> 1 000 vid 400 µm (Ri0)
Temperaturbeständighet	–30 - +140

Bruksanvisning

Bearbetningstemperatur: +5 °C till +30 °C. Skaka burken ordentligt före användning. Spraya PETEC stenskotts- och underredesskydd med PETEC Underredsskydd-pistolen (art.nr. 98507) på ett avstånd av ca 25 cm på den rostfria, rena, torra och avfettade ytan. Kan överlackeras efter torkningstiden. Lack och andra produkter som innehåller lösningsmedel kan förhindra eller förstöra härdningen. För tjockare lager rekommenderas att låta produkten torka mellan de olika lagren. Kontrollera att materialet tål medlet. Risk för autoxidation i legeringar. För att säkerställa att produkten lämpar sig för det aktuella användningsområdet rekommenderar vi att produkten först testas. Applicera inte på broms- och avgassystemet, värmeskölden eller gummidelarna. Rengör Underredsskydd-pistolen efter användning. Följ säkerhetsdatabladet och det tekniska databladet! (Nedladdning av PETEC-datablad från www.petec.de)

Ansvarsklausultext

PETEC Verbindungstechnik GmbH | Wüstenbuch 26 | D-96132 Schlüsselfeld | Tel.: +49 9555-80 99 40 | Fax: +49 9555-80 99 425 | info@petec.de