

UNIVERSELLETT OCH FINT FYLLMEDEL

Egenskaper

- Universell användning och snabb torkning
- Utmärkt vidhäftning på ytor av metall och glasfiber (GRP)
- Fin, jämn ytfinish
- Perfekt för att skapa släta ytor av hög kvalitet
- Snabb härdning för effektiva reparationer
- Lätt att slipa med minimalt damm
- Minskad styrenhalt för smidigare applicering
- Kan målas över med 1K- och 2K-fyllmedel
- Kompatibel med PETEC-epoxigrundfärger (art.nr. 71140), PETEC-karosslöd (art.nr. 96175), PETEC-grundfyllmedel (art.nr. 71240 eller 72240) och PETEC-karossfyllmedel (art.nr. 96125, 96110, 96225, 96210).

Användningsområden

2K universellt och fint fyllmedel ¨r en mångsidigt fyll- och ytbehandlingsmedel avsett för precisa karossreparationer. Detta polyesterfyllmedel har utm¨rkt vidh¨ftning till en rad olika underlag, d¨ribland stål, galvaniserat stål, aluminium, förtennade ytor och glasfiber (GRP). Tack vare sin exceptionellt fina ytstruktur ¨r det:

TekniskaData

Färger	Gul
Lagringstid	18 Månader
Brukstid	3-4
Torktid	20

Bruksanvisning

Verarbeitungstemperatur: +10°C bis +80°C. Von sämtlichen Zündquellen fernhalten. Wir empfehlen die Oberflächen von groben Rückständen, wie nicht tragfähigen Altlackierungen oder Grundierungen zu befreien (z.B. schleifen mit Schleifpapier P80 / 150). Ggf. PETEC Epoxy-Grundierung (Art.-Nr. 71140 oder 72140) auftragen. Bei Reparaturen von größeren Rissen, Löchern, Unebenheiten oder einsetzen von Reparaturblechen empfehlen wir die PETEC Faserspachtel (Art.-Nr. 96325 oder 96310) oder das PETEC Karo-Zinn (Art.-Nr. 96175). Mit Silikonentferner (Art.-Nr. 70950) gründlich reinigen und entfetten. Dose öffnen und Inhalt vor Gebrauch aufrühren. Benötigte Menge der Spachtelmasse entnehmen und mit dem Härter sorgfältig mischen (max. 3 % Härterzugabe). Material gleichmäßig auftragen und aushärten lassen. Nach der Aushärtung matt, trocken schleifen (Trockenschleifpapier P 240 / 360). Vor dem Überlackieren mit PETEC Grundierfüller (Art.-Nr. 71240 oder 72240) übersprühen. Erst nach vollständiger Durchhärtung schleifbar und mit geeigneten Produkten überlackierbar. Die Schleifkörnung ist materialabhängig und kann dem Technischen-Datenblatt entnommen werden. Nicht auf niederenergetischen Kunststoff (z.B. PE oder PP) verwenden. Zur Sicherstellung der Eignung des Produktes für die gewünschte Anwendung sind in jedem Fall Eigenversuche zu empfehlen. Überdosierung des Härters kann zu Fleckenbildung in der Decklackierung führen. Nach Gebrauch Dose luftdicht verschließen. Ausreichend lüften! Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)