

GRI EPOKSI ASTAR

Özellikler

- 2K teknolojisi ile PROFİ korozyon koruması
- Üstün yapışma sağlayıcı
- Yüksek dolgu gücüne sahip ve üzeri boyanabilir
- 2K epoksi sistem, çok iyi zımparalanabilir
- üstün yapışma, maksimum korozyon koruması
- yüksek çizilme, darbe ve çarpma dayanımı
- değişken püskürtme başlığı sayesinde eşit püskürtme deseni
- polyester macunlarla üzeri macunlanabilir
- tek bileşenli (1K) ve iki bileşenli (2K) son kat boya sistemleriyle (solvent ve su bazlı) üzeri boyanabilir
- PETEC Dolgu Astar (Ürün Kodu -72240), PETEC Karo-Zinn (Ürün Kodu 96175), PETEC Şeffaf Vernik (Ürün Kodu -72340) ve PETEC Macunları (Ürün Kodu 96125, 96110, 96225, 96210, 96325, 96310) ile uyumludur

Kullanım alanları

2 Bileşenli Epoksi Astar; maksimum yapışma ve uzun ömürlü dayanıklılık sunan, profesyonel onarım çalışmaları için premium bir korozyon koruyucu astardır. 2K teknolojisi sayesinde, nem ve su sızmasına karşı üstün izolasyon etkisine sahip, özellikle yoğun ve dayanıklı bir koruyucu tabaka oluşur. Çelik, alüminyum, galvanizli yüzeyler ve zımparalanmış, taşıyıcı özellikteki eski boya katmanları üzerinde mükemmel yapışma. Çok ince atomizasyon ve değişken püskürtme başlığı sayesinde kaplama, temiz geçişler ve kenar bölgeleri için yüzeye eşit şekilde yayılır.

Teknikveriler

Baz	Epoksi reçine
Renkler	Gri
KurumaSaati	16 - 24
Tutuş sertliği	30
Saklama ömrü	36 Aylar
Dokunma kuruluğu	15
İşlem sıcaklığı	+10°C bis +60

Teknikverisayfası

Kullanım talimatı

İşlem sıcaklığı: +10°C ile +60°C arası. Her türlü ateşleme kaynağından uzak tutun. Yüzeyleri, taşıyıcı olmayan eski boya veya astar kalıntıları gibi kaba tortulardan arındırın (örneğin zımparalayarak; zımpara kum kalınlığı malzemeye bağlıdır) ve Silikon Giderici (örneğin Kodu 70950) ile iyice temizleyip yağdan arındırın. Kullanmadan önce kutuyu iyice açın; alkalin (yaklaşık 1-2 dakika). Kapaktaki kutu dökmesini önleyin ve kutu tabanındaki valfin üzerine yerleştirin, etkinleştirmek için bastırın (bir açma sesi duyulur). Kutuyu tekrar 1-2 dakika açın; alkalin. Değişken basınçlı başlığını yüzeye göre ayarlayın ve deneme basınçlı testi yapın. Spreyi, kaplanacak yüzeye yaklaşık 20 cm mesafeden eşit şekilde 2-3 kat halinde uygulamanızı öneririz; katlar arasında kaplamanın 5-10 dakika bekletilmesi (havalanması) gerekir. Ancak tam kurumundan sonra zımparalanabilir (sonraki işlem adımlarına dikkat edin) veya uygun yüzeylerle (PETEC Macunu) yüzeyi macunlanabilir ve (PETEC Dolgu Astar ile) yüzeyi boyanabilir. Sonraki işlemde mat olacak şekilde zımparalayın. Zımpara kum kalınlığını malzemeye göre seçin. 1 günden daha uzun bir süre sonra yüzeyi boyanacaksa, bundan önce zımparalanması gerekir. Termoplastik yüzeylerde uygulamayın. Malzemenin toleransını sizin test etmeniz gerekmektedir. İstenilen uygulamaya uygun olup olmadığından emin olmak için kesinlikle deneme yapmanız tavsiye edilir. Kullandıktan sonra şişeyi ters çevirin ve valfi tamamen boşaltın. Yeterince havalandırın! Etkinleştirildikten sonra malzeme en fazla 3 gün kullanılabilir. Güvenlik kılavuzunu ve teknik veri sayfalarını dikkate alın! (PETEC veri sayfalarını www.petec.de internet sitesinden indirebilirsiniz)