

DOLGU ASTAR

Özellikler

- çok yüksek dolgu kapasitesi
- üstün korozyon koruması
- yüksek çizilme, darbe ve çarpma dayanımı
- kimyasal olarak sertleşen 2K sistemi
 - son derece uzun ömürlü, gözeneksiz ve dayanıklı kaplamalar
 - çok yüksek mekanik dayanım
 - maksimum korozyon koruması
 - neme ve kimyasallara karşı çok yüksek dayanıklılık
- hızlı kurur
- çok iyi aşınma direnci
- değişken püskürtme başlığı sayesinde eşit püskürtme deseni
- çok iyi zımparalanabilir
- tek bileşenli (1K) ve iki bileşenli (2K) son kat boya sistemleriyle (solvent ve su bazlı) üzeri boyanabilir
- PETEC Epoksi Astar (Ürün Kodu 72140), PETEC Karo-Zinn (Ürün Kodu 96175), PETEC Şeffaf Vernik (Ürün Kodu 72340) ve PETEC Macunları (Ürün Kodu 96125, 96110, 96225, 96210, 96325, 96310) ile uyumludur

Kullanım alanları

2 Bileşenli Dolgu Astar; maksimum yapışma, korozyon koruması ve uzun ömürlü dayanıklılık sunan, profesyonel onarım işlemleri için yüksek performanslı premium bir onarım dolgusudur. Reçine ve sertleştiricinin kimyasal reaksiyonu (2K sistemi) sonucunda, neme ve su sızmasına karşı üstün izolasyon etkisine sahip, özellikle yoğun ve dayanıklı bir koruyucu tabaka oluşur. Alüminyum, galvanizli çelikler ve zımparalanmış taşıyıcı yüzeylerde mükemmel yapışma. Çok ince atomizasyon sayesinde kaplama, temiz geometrik işler ve kenar bölgeleri için yüksek kaliteli eşit şekilde yayılır. 2K Dolgu Astar, en yüksek kalite, güvenlik ve dayanıklılığın gerektiği profesyonel uygulamalar için ilk tercihtir.

Teknikveriler

Baz	Epoksi reçine
Renkler	Gri
KurumaDakika	30
Tutuş sertliği	20
Saklama ömrü	36 Aylar
İşlem sıcaklığı	+10 °C bis +60

Teknikverisayfası

Kullanım talimatı

İşlem sıcaklığı: +10°C ile +60°C arası. Her türlü ateşleme kaynağından uzak tutun. Yüzeyleri kaba tortulardan arındırmanızı, PETEC Epoksi Astar (Kodu 72140) uygulamanızı ve gerekirse macunlamanızı öneririz. Onarılabilecek yüzeyi zımparalayın ve Silikon Giderici (Kodu 70950) ile iyice temizleyip yağdan arındırın. Kullanmadan önce kutuyu iyice sallayın (yaklaşık 1-2 dakika). Kapaktaki kutu dökmesini önleyin ve kutu tabanındaki valfin üzerine yerleştirin, etkinleştirmek için bastırın (bir ses duyulur). Kutuyu tekrar 1-2 dakika sallayın ve püskürtme denemesi yapın. Spreyi, kaplanacak yüzeye yaklaşık 20 cm mesafeden eşit şekilde püskürtün. 2-3 kat halinde uygulamanızı öneririz; katlar arasında kaplamanın 5-10 dakika bekletilmesi (havalanması) gerekir. Ancak tam kurumadan sonra zımparalanabilir (sonraki işlem adımlarına dikkat edin) veya uygun yüzeylerle boyanabilir. Sonraki işlemde mat olacak şekilde zımparalayın. Zımpara kum kalınlığı malzemeye bağlıdır ve Teknik Bilgi Formundan öğrenilebilir. Dış yüzey enerjili plastikler üzerinde (örn. PE veya PP) kullanmayın. İstenilen uygulamaya uygun olup olmadığından emin olmak için kesinlikle deneme yapmanız tavsiye edilir. Kullandıktan sonra şişeyi ters çevirin ve valfi tamamen boşaltın. Yeterince havalandırın! Etkinleştirildikten sonra malzeme en fazla 1 günde kullanılabilir. Güvenlik kılavuzunu ve teknik veri sayfalarını dikkate alın! (PETEC veri sayfalarını www.petec.de internet sitesinden indirebilirsiniz)