

&UUML;NIVERSAL VE INCE MACUN

Özellikler

- her amaçla kullanılabilir ve hızlı kurur
- metal ve CTP üzerinde çok iyi yapışma
- ince ve pürüzsüz yüzey yapısı
- finiş ve son işlemler için idealdir
- hızlı çalışma için hızlı kuruma sağlar
- kolay ve az tozla zımparalanabilir
- rahat uygulama için düşük stiren içeriği
- 1 bileşenli ve 2 bileşenli sistemlerle üzeri boyanabilir
- PETEC Epoksi Astarları (Ürün Kodu 71140 veya 72140), PETEC Karo-Zinn (Ürün Kodu 96175), PETEC Dolgu Astarları (Ürün Kodu 71240 veya 72240) ve PETEC Macunları (Ürün Kodu 96125, 96110, 96225, 96210) ile uyumludur

Kullanım alanları

2 bileşenli üniversal ve ince macun, hassas karoser çalışmaları için çok yönliü bir dolgu ve finiş macunudur. Bu macun, çeşitli zeminlere (örneğin çelik sac, galvanizli saclar, alüminyum, kalaylı yüzeyler ve CTP) karşı mükemmel yapışma özelliği ve özellikle ince yüzey yapısı ile dikkat çekmektedir.

Teknikveriler

Renkler	Sarı
Saklama ömrü	18 Aylar
Karışım süresi	3-4
Kuruma süresi	20

Kullanım talimatı

Verarbeitungstemperatur: +10°C bis +80°C. Von sämtlichen Zündquellen fernhalten. Wir empfehlen die Oberflächen von groben Rückständen, wie nicht tragfähigen Altlackierungen oder Grundierungen zu befreien (z.B. schleifen mit Schleifpapier P80 / 150). Ggf. PETEC Epoxy-Grundierung (Art.-Nr. 71140 oder 72140) auftragen. Bei Reparaturen von größeren Rissen, Löchern, Unebenheiten oder einsetzen von Reparaturblechen empfehlen wir die PETEC Faserspachtel (Art.-Nr. 96325 oder 96310) oder das PETEC Karo-Zinn (Art.-Nr. 96175). Mit Silikonentferner (Art.-Nr. 70950) gründlich reinigen und entfetten. Dose öffnen und Inhalt vor Gebrauch aufrühren. Benötigte Menge der Spachtelmasse entnehmen und mit dem Härter sorgfältig mischen (max. 3 % Härterzugabe). Material gleichmäßig auftragen und aushärten lassen. Nach der Aushärtung matt, trocken schleifen (Trockenschleifpapier P 240 / 360). Vor dem Überlackieren mit PETEC Grundierfüller (Art.-Nr. 71240 oder 72240) übersprühen. Erst nach vollständiger Durchhärtung schleifbar und mit geeigneten Produkten überlackierbar. Die Schleifkörnung ist materialabhängig und kann dem Technischen-Datenblatt entnommen werden. Nicht auf niederenergetischen Kunststoff (z.B. PE oder PP) verwenden. Zur Sicherstellung der Eignung des Produktes für die gewünschte Anwendung sind in jedem Fall Eigenversuche zu empfehlen. Überdosierung des Härters kann zu Fleckenbildung in der Decklackierung führen. Nach Gebrauch Dose luftdicht verschließen. Ausreichend lüften! Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)