

ELYAF MACUNU

Özellikler

2 bileşenli elyafli macun, zorlu onarım çalışmaları için yüksek kaliteli, cam elyaf takviyeli bir polyester macundur. Bu cam elyafli macun; metal (demir, çelik, alüminyum) üzerindeki büyük çatlak, delik ve paslanmadan kaynaklı delinmelerin kapatılması ile CTP onarımı için son derece uygundur. Çok iyi yapışma ve yüksek dayanıklılığı sayesinde bu çekme macunu, kalıcı ve dayanıklı bir onarım sağlar.

Kullanım alanları

En maksimum dayanıklılık için cam elyaf takviyeli çatlaklar, delikler ve paslanmadan kaynaklı delinmeler için idealdir. Metal ve CTP üzerinde ok iyi yapışma sağlar. Zeyler için de uygundur. Nemli koşullarda kullanım için idealdir. Suyu az emer. Verimli alıştırma için hızlı sertleşme daha rahat uygulama için dökülmeye karşı stiren içeriği ve evrensel ve ince macun ile zeri macunlanabilir. 1 bileşenli ve 2 bileşenli sistemlerle zeri boyanabilir. PETEC Epoksi Astarları (Kodu 71140 veya 72140), PETEC Karo-Zinn (Kodu 96175), PETEC Dolgu Astarları (Kodu 71240 veya 72240) ve PETEC Macunları (Kodu 96125, 96110, 96225, 96210) ile uyumludur.

Teknikveriler

Renkler	Sarı
Saklama ömrü	18 Aylar
Karışım süresi	4-5
Kuruma süresi	20-30

Kullanım talimatı

Kullanım talimatı: İşlem sıcaklığı: +10°C ile +80°C arası. Her türlü ateşleme kaynağından uzak tutun. Zeyleri, taşıyıcı olmayan eski boya veya astar kalıntıları gibi kaba tortulardan arındırmanızı öneririz (P 80 / 150 zımpara kağıdıyla zımparalayarak). Gerekirse PETEC Epoksi Astar (Kodu 71140 veya 72140) uygulayın. Silikon Giderici (Kodu 70950) ile iyice temizleyip yağdan arındırın. Kutuyu açmadan önce içeriğini karıştırın. Gerekli miktarda macunu alın ve sertleştirici ile dikkatlice karıştırın (maksimum %3 sertleştirici oranı). Malzemeyi eşit şekilde uygulayın ve sertleşmeye bırakın. Sertleştikten sonra kuru ve mat olacak şekilde zımparalayın (P 240 / 360 kuru zımpara kağıdı). Zeri boyamadan önce gerekirse PETEC Evrensel ve İnce Macun (Kodu 96125 veya 96110) ile işleyin ve PETEC Dolgu Astar (Kodu 71240 veya 72240) ile pürüskümlen. Ancak tam kurumadan sonra zımparalanabilir ve uygun renklerle zeri boyanabilir veya macunlanabilir. Zımpara kum kalınlığı malzemeye bağlıdır ve Teknik Bilgi Formundan öğrenilebilir. Dökülmeye karşı enerjiyi plastikler üzerinde (PE veya PP) kullanmayın. İstenilen uygulamaya uygun olup olmadığından emin olmak için kesinlikle deneme yapmanız tavsiye edilir. Sertleştiricinin fazla dozlanması, son kat boyada leke oluşumuna neden olabilir. Kullanımdan sonra kutuyu hava almayacak şekilde kapatın. Yeterince havalandırın! Güvenlik kılavuzunu ve teknik veri sayfalarını dikkate alın! (PETEC veri sayfalarını www.petec.de internet sitesinden indirebilirsiniz)